

INFORME DE CANTERAS Y ANALISIS DE FUENTES DE AGUA



[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 6776
JEFE DE SUPERVISION



Proyecto:

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:
PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA: "RECONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**

Solicitado por:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

ABRIL 2021

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21541324

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

Mr. Moses Alton Lewis
C. N. Lewis Co. 1935

EDWARD C. BROWN TORRES
JULY 24 1935
FARMER - C. B. WARD
NEW YORK, N. Y.

Faint, illegible text in the lower right quadrant.

CONFORME

CONTENIDO

| | | |
|-------|--|----|
| 1.0 | GENERALIDADES..... | 4 |
| 1.1 | INTRODUCCIÓN..... | 4 |
| 1.2 | UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO..... | 4 |
| 1.3 | ANTECEDENTES..... | 5 |
| 1.4 | OBJETIVOS..... | 5 |
| 1.4.1 | OBJETIVO GENERAL:..... | 5 |
| 1.4.2 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS:..... | 6 |
| 2.0 | CONCEPTOS PRELIMINARES..... | 7 |
| 2.1 | CONCRETO..... | 7 |
| 2.2 | TECNOLOGÍA DE CONCRETO..... | 7 |
| 2.3 | DOSIFICACIÓN..... | 7 |
| 2.4 | DISEÑO DE MEZCLAS..... | 7 |
| 2.5 | ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETO..... | 8 |
| 2.6 | DISEÑO DE CONCRETO..... | 8 |
| 2.7 | RESISTENCIA DEL CONCRETO..... | 8 |
| 3.0 | UBICACIÓN CANTERAS CERCANAS AL PROYECTO..... | 9 |
| 3.1 | UBICACIÓN CANTERA SAN JACINTO (Piedra Chancada, Arena fina)..... | 9 |
| 3.2 | UBICACIÓN CANTERA VIA TRES CRUCES (Hormigón, Arena fina)..... | 11 |
| 4.0 | ENSAYOS DE LABORATORIO..... | 13 |
| 4.1 | ENSAYO CANTERA SAN JACINTO..... | 13 |
| 4.1.1 | PROPIEDADES FISICAS CANTERA SAN JACINTO..... | 14 |
| 4.1.2 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 175 CANTERA SAN JACINTO..... | 14 |
| 4.1.3 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 210 CANTERA SAN JACINTO..... | 15 |
| 4.1.4 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 280 CANTERA SAN JACINTO..... | 15 |
| 4.1.5 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 350 CANTERA SAN JACINTO..... | 16 |
| 4.2 | ENSAYO CANTERA VIA TRES CRUCES..... | 17 |
| 4.2.1 | PROPIEDADES FISICAS CANTERA VIA TRES CRUCES..... | 17 |
| 4.2.2 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 175 CANTERA VIA TRES CRUCES..... | 17 |
| 4.2.3 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 210 CANTERA VIA TRES CRUCES..... | 18 |
| 4.2.4 | DISEÑO DE MEZCLAS F'c 245 CANTERA VIA TRES CRUCES..... | 19 |
| 5.0 | CARACTERISTICAS DEL CONCRETO FRESCO y ENDURECIDO..... | 21 |
| 6.0 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 24 |

David Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
C.A.P. 61776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
UNI N° 21546425

Moisés Alfaro Leiva
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

Edward Cerón Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

7196-1

10
10
10
10
10

EDWARD GEORGE LOVER
1871-1940
CIVIL RIGHTS

EDWARD GEORGE LOVER
1871-1940
CIVIL RIGHTS

EDWARD GEORGE LOVER
1871-1940
CIVIL RIGHTS

EDWARD GEORGE LOVER
1871-1940
CIVIL RIGHTS


CONFORME

 TABLAS

| | | |
|--------------------|--|----|
| Tabla 4-1: | Resumen proporciones en volumen por bolsa de Cemento Cantera San Jacinto | 13 |
| Tabla 4-2: | Propiedades físicas agregado fino Cantera San Jacinto | 14 |
| Tabla 4-3: | Propiedades físicas agregado grueso Cantera San Jacinto | 14 |
| Tabla 4-4: | Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 175 Cantera San Jacinto | 14 |
| Tabla 4-5: | Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 210 Cantera San Jacinto | 14 |
| Tabla 4-6: | Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 280 Cantera San Jacinto | 14 |
| Tabla 4-7: | Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 350 Cantera San Jacinto | 16 |
| Tabla 4-8: | Proporción en Volumen (m3) por bolsa de Cemento Cantera Via Tres Cruces | 17 |
| Tabla 4-9: | Propiedades físicas del hormigón Cantera Via Tres Cruces | 17 |
| Tabla 4-10: | Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 175 Cantera Via Tres Cruces | 18 |
| Tabla 4-11: | Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 175 Via Tres Cruces | 18 |
| Tabla 4-12: | Proporción en baldes diseño de mezclas F'c 175 Cantera Via Tres Cruces | 18 |
| Tabla 4-13: | Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces | 18 |
| Tabla 4-14: | Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces | 19 |
| Tabla 4-15: | Proporción en baldes diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces | 19 |
| Tabla 4-16: | Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 245 Cantera Via Tres Cruces | 19 |
| Tabla 4-17: | Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 245 Cantera Via Tres Cruces | 19 |
| Tabla 4-18: | Proporción en baldes diseño de mezclas F'c 245 Cantera Via Tres Cruces | 20 |
| Tabla 6-1: | Resumen proporciones en volumen por bolsa de Cemento Cantera San Jacinto | 24 |
| Tabla 6-2: | Propiedades físicas agregado fino Cantera San Jacinto | 24 |
| Tabla 6-3: | Propiedades físicas agregado grueso Cantera San Jacinto | 24 |
| Tabla 6-4: | Proporción en Volumen (m3) por bolsa de Cemento Cantera Via Tres Cruces | 25 |
| Tabla 6-5: | Propiedades físicas del hormigón Cantera Via Tres Cruces | 25 |

 FIGURAS

| | | |
|--------------------|--|----|
| Figura 1-1: | Localización ámbito regional | 4 |
| Figura 1-2: | Ubicación del nuevo terreno Hospital Saul Garrido Rosillo II-1. | 5 |
| Figura 3-1: | Ruta al distrito San Jacinto, ubicación de canteras. | 9 |
| Figura 3-2: | Ruta a cantera San Jacinto | 10 |
| Figura 3-3: | Coordenada cantera San Jacinto | 10 |
| Figura 3-4: | Ruta a cantera Via Tres Cruces | 11 |
| Figura 3-5: | Coordenada cantera Via Tres Cruces | 12 |
| Figura 5-1: | Las fases o rasgos características del proceso de hidratación. | 21 |
| Figura 5-2: | Forma de rigidización | 23 |


 ANEXOS

| | |
|-----------|----------------------------|
| Anexo I: | Ensayos de laboratorio |
| Anexo II: | Panel fotográfico canteras |


 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69656 CN° 6996


 EDWARD CARRON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

1948

EDWARD G. BROWN
1000 BROADWAY
NEW YORK 10003

EDWARD G. BROWN
1000 BROADWAY
NEW YORK 10003

Dr. N. Isaac Ch. 1948
Ing. Moisés A. 1948

Dr. N. Isaac Ch. 1948
Ing. Moisés A. 1948

CONFORME

1.0 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente reporte corresponde a la elaboración del Informe Resistividad de Terreno para el proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES".


[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 6776
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.2 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La ubicación in-situ donde se realizó la georreferenciación: provincia región Tumbes pertenece geográficamente al distrito tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, corresponde a la región planicie costera. Actualmente el distrito mencionadas, cuentan con un sistema de abastecimiento de agua existente, energías líneas de comunicación entre otros.



Figura 1-1: Localización ámbito regional.



[Firma]
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Firma]
EDWARD CEBÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

Faint, illegible text at the top of the page.


Handwritten mark or signature in the middle of the page.

CLP M. ALBA
LINE DE PROYECTO
TOWARD GREEN TORES

CLP M. ALBA
LINE DE PROYECTO
TOWARD GREEN TORES

CLP M. ALBA
LINE DE PROYECTO
TOWARD GREEN TORES

Figura 1-2: Ubicación del nuevo terreno Hospital Saul Garrido Rosillo II-1.



[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5778
JEFE DE SUPERVISIÓN



1.3 ANTECEDENTES

El estudio de canteras permite ubicar, identificar y clasificar el material de préstamo a utilizarse en la conformación de la estructura del pavimento y las obras de concreto. La finalidad de definir los bancos de material de préstamo se realiza para detectar volúmenes alcanzables y explotables, que satisfagan la demanda del proyecto y que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

Hasta el siglo XVIII los únicos conglomerantes empleados en la construcción fueron los yesos y las cales hidráulicas, sin embargo, es durante este siglo cuando se despierta un interés notable por el conocimiento de los cementos. Así de esta manera se establece los porcentajes y compuestos necesarios para el cemento Portland, se desarrolla una nueva teoría de fraguado.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

El desarrollo de esta tecnología, influyo en Perú iniciando su actividad productiva en 1924 con la puesta en marcha de la planta Maravillas, propiedad de la Compañía Peruana de Cemento Portland. Iniciándose así de esta manera la producción Cemento Chilca S.A con una pequeña planta en la localidad para formar parte de la gran Compañía.

J.P.M. WALTER JISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
D.N. N° 21546425

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P N° 61778

14/01/2014

14/01/2014

2


ING. MOISÉS ALVARO LEIVA
C.R. N. 41178

ING. MOISÉS ALVARO LEIVA
C.R. N. 41178

ING. MOISÉS ALVARO LEIVA
C.R. N. 41178

ING. MOISÉS ALVARO LEIVA
C.R. N. 41178

La actividad empresarial desarrollada en la industria, el alto nivel tecnológico alcanzado y la capacidad de respuesta de técnicos, trabajadores y empresarios a los requerimientos de la construcción nacional, aseguran la contribución firme y eficaz de la industria del cemento al desarrollo económico social del País.



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

El objetivo principal del trabajo es lograr un buen diseño de mezcla de concreto que tenga una buena resistencia a la compresión conociendo la realización práctica y teórica del diseño de mezclas, para tal caso se efectuarán las pruebas de laboratorio y los cálculos respectivos para hallar la dosificación adecuada.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Realizar los ensayos de laboratorio bajo las pautas indicadas en clase utilizando el material bibliográfico recomendado por el docente del curso y rigiéndonos por la NTP, para así lograr un diseño de mezclas correcto.



Conocer las características de cada uno de los agregados tanto del fino como del grueso a través de los diferentes ensayos de laboratorio para así poder hacer un uso eficiente de cada uno de ellos en la mezcla de concreto.

Dar a conocer si el diseño de mezcla cubre las expectativas esperadas para realizar construcciones en un futuro y permanezca en el tiempo para el proyecto que ha sido diseñado en las condiciones esperadas.

Analizar e interpretar los resultados obtenidos de los ensayos realizados en el laboratorio con precisión y objetividad.



Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 60666 CN° 6996



EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
D.R.I. N° 21546425

2010

EDWARD CERON TORAL
JARE DE PROTECTO

CP. M. ROSAS C/ 1995
RUE MADRUGA A/ 1915

CP. M. ROSAS C/ 1995
RUE MADRUGA A/ 1915

2.0 CONCEPTOS PRELIMINARES

2.1 CONCRETO

Material durable y resistente. Su combinación de características es la razón principal por la que es un material de construcción tan popular para exteriores.

El concreto de uso común, o convencional, se produce mediante la mezcla de tres componentes esenciales, cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente que genéricamente se designa como aditivo.

La plasticidad de su forma líquida y la resistencia de su forma sólida, resulta ser el material ideal para el trabajo en exteriores.

2.2 TECNOLOGÍA DE CONCRETO

La gran cantidad de trabajos de investigación durante este periodo respalda El desarrollo de la tecnología de concreto y los avances alcanzados hasta la fecha permitiendo al ingeniero realizar con eficiencia el diseño de estructuras.

La mejor representación de su evolución resulta ser los concretos de alto desempeño, aquel concreto optimizado en su costo y trabajabilidad, que cumple los requerimientos de resistencia y durabilidad.

2.3 DOSIFICACIÓN

Las dosificaciones de las mezclas: las cantidades e ingredientes que las conforman, son propuestas teniendo en cuenta principalmente la resistencia del concreto y la apropiada consistencia.

Proceso de selección de los ingredientes más adecuados y de la combinación más conveniente, con la finalidad de obtener un producto que en el estado no endurecido tenga la trabajabilidad, consistencia y un endurecido cumpla con los requisitos establecidos.

2.4 DISEÑO DE MEZCLAS

En buena parte se entiende que el diseño de mezcla es un procedimiento empírico, y aunque hay muchas propiedades importantes del concreto, la mayor

CONFORME

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
C.P. 6776
JEFE DE SUPERVISIÓN



[Firma]
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GAR

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Firma]
EDUARDO GIRON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.P. N° 69666 C.N. 6996

11:00

SECRET
U.S. GOVERNMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20505

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20505

CONFIDENTIAL
U.S. GOVERNMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20505

parte de procedimientos de diseño están basados principalmente en lograr una resistencia a compresión para una edad determinada, así como la manejabilidad apropiada para un tiempo determinado, además se debe diseñar para unas propiedades que el concreto debe cumplir cuando una estructura se coloca en servicio.


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

2.5 ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETO

Ensayos principales para elaborar la mezcla de concreto que consiste en el análisis de las características y propiedades de los agregados, para luego realizar los respectivos cálculos y hallar la dosificación necesaria. Realizados en laboratorios adecuadamente equipados y aptos para hallar las características de dichos agregados.

2.6 DISEÑO DE CONCRETO


Proceso que consiste en calcular las proporciones de los elementos que forman el concreto, con el fin de obtener los mejores resultados.


Para su elaboración se deben tener en cuenta que este proceso implica el diseño, elaboración, colocación, curado y protección, de los cuales depende si este es un concreto bueno o malo.



2.7 RESISTENCIA DEL CONCRETO

Máximo esfuerzo que puede ser soportado por dicho material sin romperse es el índice de su calidad. Designada con el símbolo $f'c$ y corresponde a la resistencia que debe alcanzar el concreto a los 28 días a partir del momento de su elaboración.


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61111

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
D.N.I. N° 21546425

10-10-10

LABORATORY CENTER
1000 DEBARTOLO
CTB MAIL

LABORATORY CENTER
1000 DEBARTOLO

LABORATORY CENTER
1000 DEBARTOLO

LABORATORY CENTER
1000 DEBARTOLO

3.0 UBICACIÓN CANTERAS CERCANAS AL PROYECTO


CONFORME

Las canteras explotadas, de mayor calidad en la ciudad de Tumbes son las canteras ubicadas en el distrito de San Jacinto, aproximadamente a 13.4 km, del lugar de la obra, luego se desvía a las dos canteras que vamos a estudiar debido a su producción y calidad:

- **CANTERA SAN JACINTO**
(Piedra Chancada, Hormigón, Arena fina, afirmado)
- **CANTERA VIA TRES CRUCES**
(Hormigón, arena fina, afirmado)

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Figura 3-1: Ruta al distrito San Jacinto, ubicación de canteras.



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Firma]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

3.1 UBICACIÓN CANTERA SAN JACINTO (Piedra Chancada, Arena fina)

Ubicación. - El distrito de San Jacinto es uno de los seis que conforman la provincia de Tumbes ubicada en el departamento de Tumbes, carretera pechichal.

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.P. N° 69666 CN° 6996

[Firma]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Faint, illegible markings at the top of the page.

Faint, illegible markings in the upper left quadrant.




WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP

WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP
TOWNSHIP OF WEST TOWNSHIP

Acceso: De la obra Hospital Saul Garrido Rosillo, al distrito de San Jacinto son 13.4 km, lugar donde se ubican las canteras, luego se devia al lado derecho, 1.54 km, acceso en buen estado.

CONFORME


Figura 3-2: Ruta a cantera San Jacinto.



[Signature]
DAVID RECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Coordenadas: E: 560440.00; N: 9596889.00

Figura 3-3: Coordenada cantera San Jacinto.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
[Signature]

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Tipo de Material. -

- Piedra 1/4" (Confitillo chancado).

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 61... 6996

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. 1778

1000



1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

- Piedra Chancada de $\frac{3}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ "
- Piedra de Zanja o Cimentación.
- Afirmado
- Arena Natural.
- Arena Gruesa Procesada.
- Arena Zarandeada.
- Arena Chancada y Arena Tierra.

CONFORME

 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Usos.- Afirmado y concreto.


3.2 UBICACIÓN CANTERA VIA TRES CRUCES (Hormigón, Arena fina)

Ubicación. - El distrito de San Jacinto es uno de los seis que conforman la provincia de Tumbes ubicada en el departamento de Tumbes, carretera pechichal.

Acceso: De la obra Hospital Saul Garrido Rosillo, al distrito de San Jacinto son 13.4 km, lugar donde se ubican las canteras, luego se debía al lado derecho, 1.54 km, acceso en buen estado..




Figura 3-4: Ruta a cantera Via Tres Cruces.



CONSULTOR SAUL GARRIDO

 MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6995


 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 51778

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10


10/10/10

10/10/10

Coordenadas: E: 560803.00; N: 9596308.00

CONFORME

Figura 3-5: Coordenada cantera Via Tres Cruces.



Tipo de Material. -

- Hormigón
- Piedra de Zanja o Cimentación.
- Afirmado
- Arena Natural
- Arena Gruesa Procesada.
- Arena Zarandeada.
- Arena Chancada y Arena Tierra.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546429



EDWARD GERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO

Usos.- Afirmado y concreto.

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

4.0 ENSAYOS DE LABORATORIO

CONFORME

Ensayos principales para elaborar la mezcla de concreto que consiste en el análisis de las características y propiedades de los agregados, para luego realizar los respectivos cálculos y hallar la dosificación necesaria. Realizados en laboratorios adecuadamente equipados y aptos para hallar las características de dichos agregados.

Para determinar sus propiedades índices y mecánicas de las muestras se ha programado realizar los ensayos siguientes de acuerdo a los procedimientos de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y las NTP que se indican a continuación:

- Análisis granulométrico por tamizado NTP 400.011
- Clasificación de suelos; sistema SUCS D 2487
- Clasificación de suelos; sistema AASHTO D 3282
- Peso unitario suelto seco NTP 400.017
- Peso unitario seco varillado NTP 400.017
- Absorción del agregado hormigón ASTM D 2154
- Gravedad específica del agregado hormigón ASTM C 88-76
- Humedad del agregado hormigón NTP 400.010

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Firma]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546429

4.1 ENSAYO CANTERA SAN JACINTO

De los ensayos de diseño de mezclas se tiene el siguiente cuadro de resumen:

Tabla 4-1: Resumen proporciones en volumen por bolsa de Cemento Cantera San Jacinto

| Diseño mezclas F`c | c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|--------------------|------|--------------|-----------------|---------------|
| 175 | 1.00 | 2.12 | 3.16 | 23.80 lts/bls |
| 210 | 1.00 | 1.84 | 2.85 | 21.56 lts/bls |
| 280 | 1.00 | 1.29 | 2.26 | 17.28 lts/bls |
| 350 | 1.00 | 0.88 | 1.81 | 14.07 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP Nº 69666 CNº 6996

[Firma]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 1178

NOT RECORDED
JULY 28 1977

JULY 28 1977
RECORDS SECTION

CP M. PERRY ON 10-10-77
JULY 28 1977

4.1.1 PROPIEDADES FISICAS CANTERA SAN JACINTO



A continuación, se presenta un cuadro de resumen de las propiedades físicas del hormigón, con los cuales se realizará el diseño de mezcla para el uso en la obra; se estos valores se obtuvieron de los ensayos que están en el anexo.

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Tabla 4-2: Propiedades físicas agregado fino Cantera San Jacinto

| | |
|---|-------|
| Gravedad Especifica del Agregado Fino (gr/cm ³) | 2.701 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,620 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,784 |
| Contenido de Humedad (%) | 3.50 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 0.88 |
| Módulo de Fineza | 2.99 |

Fuente: Elaboración propia

El agregado grueso, es la piedra chancada, que se produce en la zona.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

Tabla 4-3: Propiedades físicas agregado grueso Cantera San Jacinto

| | |
|---|-------|
| Gravedad Especifica del Agregado Fino (gr/cm ³) | 2.701 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,545 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,713 |
| Contenido de Humedad (%) | 0.89 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 0.91 |
| Módulo de Fineza | 6.70 |

Fuente: Elaboración propia

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
JEFE DE PROYECTO
DNI Nº 21546425



4.1.2 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 175 CANTERA SAN JACINTO

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera San Jacinto, para un F'c=175 Kg/cm².

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados de arena gruesa y piedra chancada, apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

Tabla 4-4: Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 175 Cantera San Jacinto

| c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|------|--------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | 2.12 | 3.16 | 23.80 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

10000

10000

10000

10000

10000

10000


CONFORME

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento, arena gruesa y piedra chancada) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425

4.1.3 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 210 CANTERA SAN JACINTO

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera San Jacinto, para un F'c=210 Kg/cm².

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados de arena gruesa y piedra chancada, apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 6776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Tabla 4-5: Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 210 Cantera San Jacinto

| c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|------|--------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | 1.84 | 2.85 | 21.56 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento, arena gruesa y piedra chancada) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"



 EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

4.1.4 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 280 CANTERA SAN JACINTO

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera San Jacinto, para un F'c=280 Kg/cm².

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados de arena gruesa y piedra chancada, apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP Nº 69666 CN

10/10/20

10/10/20

EDUARDO CERON TORRES
JURADO DE PROYECTO
C/10 20/20

EDUARDO CERON TORRES
C/10 20/20

EDUARDO CERON TORRES
C/10 20/20


EDUARDO CERON TORRES
C/10 20/20

Tabla 4-6: Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 280
Cantera San Jacinto

| c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|------|--------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | 1.29 | 2.26 | 17.28 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento, arena gruesa y piedra chancada) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946425

4.1.5 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 350 CANTERA SAN JACINTO

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera San Jacinto, para un F'c=350 Kg/cm².

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados de arena gruesa y piedra chancada, apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

Tabla 4-7: Proporciones en volumen por bolsa de Cemento F'c 350
Cantera San Jacinto

| c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|------|--------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | 0.88 | 1.81 | 14.07 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento, arena gruesa y piedra chancada) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996


EDWARD CELIN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

100

Faint header text

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS

DR. H. ASHLEY CHASE
107 W. ALAMO STREET
DALLAS, TEXAS

107 W. ALAMO STREET
DALLAS, TEXAS




4.2 ENSAYO CANTERA VIA TRES CRUCES

De los ensayos de diseño de mezclas se tiene el siguiente cuadro de resumen:

Tabla 4-8: Proporción en Volumen (m3) por bolsa de Cemento Cantera Via Tres Cruces

| Diseño mezclas F`c | Hormigón | agua | Hormigón |
|--------------------|----------|------|---------------|
| 175 | 1.00 | 5.22 | 22.53 lts/bls |
| 210 | 1.00 | 4.54 | 19.98 lts/bls |
| 245 | 1.00 | 3.98 | 17.85 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN


4.2.1 PROPIEDADES FISICAS CANTERA VIA TRES CRUCES

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de las propiedades físicas del hormigón, con los cuales se realizará el diseño de mezcla para el uso en la obra; se estos valores se obtuvieron de los ensayos que están en el anexo.

Tabla 4-9: Propiedades físicas del hormigón Cantera Via Tres Cruces

| | |
|--|-------|
| Tamaño Nominal Máximo | 2" |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,758 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,894 |
| Peso Específico grueso | 2.58 |
| Contenido de Humedad (%) | 2.25 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 1.53 |
| Módulo de Fineza | 5.15 |

Fuente: Elaboración propia




 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21946429

4.2.2 DISEÑO DE MEZCLAS F`c 175 CANTERA VIA TRES CRUCES

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Via Tres Cruces, para un F`c=175 Kg/cm2.

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigón) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996


 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

1100

1100

1100

EDWARD D. CERON TORRES
JURADO PRACTICO
C/12 N. 1111B
EDUARDO CERON TORRES
C/12 N. 1111B

Dr. M. ROSE CR. 8302
ING. MARIANO ALVARO LUIS
C/12 N. 1111B

Tabla 4-10: Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 175 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 6.12 | 22.53 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-11: Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 175 Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 5.22 | 22.53 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigón) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"



Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto f'c =175 kg/cm2 en 8.20 baldes de hormigón x 1 bolsa de cemento.

Tabla 4-12: Proporción en baldes diseño de mezclas F'c 175 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 8.20 | 22.53 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21546425

4.2.3 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 210 CANTERA VIA TRES CRUCES

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera de Via Tres Cruces, para un F'c=210 Kg/cm2.

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigón) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

Tabla 4-13: Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 5.33 | 19.98 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CP N° 66766 ON° 6996

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.L.P N° 61778

10/1/20

10/1/20

10/1/20

EDWARD C. BROWN, JR.
VETERAN DIRECTOR
CIT. 10/1/20

DR. M. ALBERTO J. LOPEZ
M.D. 10/1/20

Tabla 4-14: Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 4.54 | 19.98 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigón) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"


Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto f'c =210 kg/cm2 en 7.14 baldes de hormigón x 1 bolsa de cemento.


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Tabla 4-15: Proporción en baldes diseño de mezclas F'c 210 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 7.14 | 19.98 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia


 CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 219466425

4.2.4 DISEÑO DE MEZCLAS F'c 245 CANTERA VIA TRES CRUCES

A continuación, se muestra se muestra las dosificaciones, que se halló en el laboratorio, para la Cantera de Via Tres Cruces, para un F'c=245 Kg/cm2.

El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigón) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI



Tabla 4-16: Proporción en peso (Kg) diseño de mezclas F'c 245 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 4.67 | 17.85 lts/bls |


Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-17: Proporción en Volumen (m3) diseño de mezclas F'c 245 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 3.98 | 17.85 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CP N° 69666 CN° 6996


 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigón antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigón) deberá ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenización de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamientos (slump) del diseño teórico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"

Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto $f'c = 245 \text{ kg/cm}^2$ en 6.26 baldes de hormigón x 1 bolsa de cemento.

Tabla 4-18: Proporción en baldes diseño de mezclas $F'c$ 245 Cantera Via Tres Cruces

| c | Hormigón | agua |
|------|----------|---------------|
| 1.00 | 6.26 | 17.85 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 63778

[Firma]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Firma]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

1988

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MI 48106

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MI 48106

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MI 48106

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MI 48106

5.0 CARACTERISTICAS DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO


DISPERSION.- Los agregados deberán permanecer dispersos en la pasta del concreto fresco y no deben tener ningún contacto entre las partículas en el concreto una vez endurecido.

EVOLUCION DEL CONCRETO.- Debido a que la hidratación del cemento es una reacción de carácter exotérmico, también es posible seguir su desarrollo mediante la determinación del calor que se produce y libera en el curso de la misma, de manera la forma como suele evolucionar a temperatura normal el desprendimiento de calor en la pasta de cemento durante las primeras 12 horas a partir del momento en que entran en contacto el agua y el cemento.

Las fases o rasgos característicos del proceso de hidratación son:

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Figura 5-1: Las fases o rasgos característicos del proceso de hidratación.



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546429

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.P. N° 69666 CN° 6996

[Signature]
EDWARD GONZALEZ TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

11111

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY


UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

1.0. Los primeros minutos después del mezclado se produce un intenso y breve desprendimiento de calor, que en cosa de 10 minutos alcanza un máximo de 40 cal/g/h o más y enseguida desciende bruscamente, el cual tiene alguna influencia en la perdida inicial del revenimiento del concreto.

2.0. Al disminuir bruscamente el desprendimiento de calor hasta un valor mínimo inferior a 1 cal/g/h que se mantiene en ese nivel una o dos horas y se conoce como fase "durmiente" y por la incipiente formación de la película gelatinosa alrededor de los granos de cemento, la pasta de cemento se conserva blanda y moldeable durante la fase "durmiente" es hasta este momento que debe manipularse el concreto.


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

3.0. En la tercera fase a cabo de una o dos horas como máximo, se inicia el nuevo incremento de liberación de calor que al cabo de seis o siete horas alcanza un segundo máximo de liberación de calor, en esta tercera fase se identifica el periodo de rigidización o fraguado de la pasta, en que este se convierte en cuerpo rígido pero frágil.

4.0. La cuarta fase se inicia en el segundo máximo hasta disminuir es 24 horas a un valor cercano a 1 cal/g/h para luego continuar decreciendo en forma asintótica con el eje horizontal muy lentamente en el curso del tiempo, en esta etapa comienza a dar resistencia mecánica a la pasta solidificada.



El tiempo de rigidización a temperatura normal del concreto se puede verificar mediante el grafico siguiente donde no se presenta alguna señal característica o señal específica que permita precisar el final del fraguado.


Ing. Molsés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996


EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946425


DR. MICHAEL ALBERT LEVINE
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MI 48106-1000

DR. MICHAEL ALBERT LEVINE
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MI 48106-1000

DR. MICHAEL ALBERT LEVINE
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MI 48106-1000

DR. MICHAEL ALBERT LEVINE
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MI 48106-1000

Figura 5-2: Forma de rigidización.



[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



Forma usual del avance de la rigidización y endurecimiento del concreto con el tiempo, a temperatura normal

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

[Firma]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.L.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Firma]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

1988

1988

EDWARD CERON TORRES
DIRECTOR MEDICAL
C.R. # 1111

DR. M. ESTER C.R. 1111
DR. TORRES MEDICAL
C.R. # 1111

EDWARD CERON TORRES
DIRECTOR MEDICAL
C.R. # 1111

DR. M. ESTER C.R. 1111
DR. TORRES MEDICAL
C.R. # 1111

CONFORME

001485

6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presente informe de diseño de mezclas definitivo para los intereses del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", las recomendaciones vertidas son suficientes para la planeación de la parte constructiva del proyecto.
- Resumen de ensayos cantera San Jacinto, piedra chancada: usos afirmado y concreto**

Tabla 6-1: Resumen proporciones en volumen por bolsa de Cemento Cantera San Jacinto

| Diseño mezclas F`c | c | Arena gruesa | Piedra Chancada | agua |
|--------------------|------|--------------|-----------------|---------------|
| 175 | 1.00 | 2.12 | 3.16 | 23.80 lts/bls |
| 210 | 1.00 | 1.84 | 2.85 | 21.56 lts/bls |
| 280 | 1.00 | 1.29 | 2.26 | 17.28 lts/bls |
| 350 | 1.00 | 0.88 | 1.81 | 14.07 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6-2: Propiedades físicas agregado fino Cantera San Jacinto

| | |
|---|-------|
| Gravedad Especifica del Agregado Fino (gr/cm ³) | 2.701 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,620 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,784 |
| Contenido de Humedad (%) | 3.50 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 0.88 |
| Módulo de Fineza | 2.99 |

Fuente: Elaboración propia

El agregado grueso, es la piedra chancada, que se produce en la zona.

Tabla 6-3: Propiedades físicas agregado grueso Cantera San Jacinto

| | |
|---|-------|
| Gravedad Especifica del Agregado Fino (gr/cm ³) | 2.701 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,545 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,713 |
| Contenido de Humedad (%) | 0.89 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 0.91 |
| Módulo de Fineza | 6.70 |

Fuente: Elaboración propia

 Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

 EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
N° 61778

1950

1950



1950

1950

EDWARD CLAREN TORRES
JULIO BELTRICHO
R. M. 8177

Los Angeles Micro Labs
C. W. ROSS, CH. 8325
Los Angeles, Calif.

- **Resumen de ensayos cantera Via Tres Cruces, hormigón: usos afirmado y concreto**

Tabla 6-4: Proporción en Volumen (m3) por bolsa de Cemento Cantera Via Tres Cruces

| Diseño mezclas F`c | Hormigón | agua | Hormigón |
|--------------------|----------|------|---------------|
| 175 | 1.00 | 5.22 | 22.53 lts/bls |
| 210 | 1.00 | 4.54 | 19.98 lts/bls |
| 245 | 1.00 | 3.98 | 17.85 lts/bls |

Fuente: Elaboración propia

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Tabla 6-5: Propiedades físicas del hormigón Cantera Via Tres Cruces

| | |
|--|-------|
| Tamaño Nominal Máximo | 2" |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m ³) | 1,758 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m ³) | 1,894 |
| Peso Específico grueso | 2.58 |
| Contenido de Humedad (%) | 2.25 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 1.53 |
| Módulo de Fineza | 5.15 |

Fuente: Elaboración propia

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Firma]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425



- El diseño de mezcla teórico se desarrolló de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigón) y apoyando en las especificaciones del comité 211 – ACI.
- La granulometría del agregado en la cantera es discontinua, por lo que se requiere realizar la trituración respectiva hasta alcanzar el diámetro máximo a encontrar en el agregado grueso, y en el agregado fino se deberá zarandear.
- Para mantener las condiciones de trabajabilidad del concreto se deberá realizar ensayos continuos con el cono de abrams, el cual no deberá superar a 4" de slump.
- Se deberá realizar ensayos posteriores después de cada temporada de lluvia, por ser este el fenómeno de variación granulométrica, forma de explotación de cantera y la variabilidad en su estructura del agregado.

[Firma]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

[Firma]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778



STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

- Por tener la localidad de Tumbes una temperatura alta en el tiempo de fraguado y la fase de endurecimiento deberá considerarse el igual del tiempo obtenido del gráfico, la fase de endurecimiento deberá considerarse igual al concreto normal a los 28 días al 100% de su resistencia mínima.
- El concreto deberá tener la uniformidad en el mezclado, Homogeneidad en las envolturas y que poseen grado de fluidez o consistencia requerida.
- Durante el transporte el concreto no debe perder su consistencia, Homogeneidad, Plasticidad, Cohesión y Viscosidad; Por lo tanto se recomienda el mezclado in-situ no mayor de 50 mt. Del sitio de colocado para el espacio de cimbrado.
- Durante el compactado del concreto fresco recién colocado este deberá conservar suficiente blandura para ser moldeado con el equipo previsto sin que se produzca segregación ni permanezcan cavidades, de modo que así resulte un concreto compacto, Homogéneo y exento de imperfecciones en las superficies cimbradas.
- Al efectuar el acabado especificado en las superficies libres el concreto ya compactado y enrasado debe ofrecer condiciones favorables para realizar la última operación sin que se requiera adicionar agua o pasta de cemento en la superficie del concreto ni ejercer una excesiva manipulación sobre la superficie.
- Después del acabado en el curso del periodo de fraguado el concreto deberá conservarse homogéneo y estable, es decir no debe tener evidencia de excesiva sedimentación de los componentes sólidos (asentamiento) ni demasiado afloramiento de agua (sangrado), tampoco deben aparecer agrietamientos superficiales tempranos.

[Handwritten Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



[Handwritten Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

[Handwritten Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Handwritten Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJAL
REPRESENTANTE COMITADO
DNI N° 21546425

EDUARDO CERON TORRES
PRESIDENTE DE PROYECTO
CITE MARI

DR. W. ROBERT CH. FORD
PRESIDENTE PROYECTO MARI

PROYECTO MARI

PROYECTO MARI

PROYECTO MARI

CONFORME



DR. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

ANEXOS




EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUIJA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


CONFORME


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

ANEXO I

ENSAYOS DE LABORATORIO





EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

001480



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

CONFORME

CANTERA SAN JACINTO


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

ARENA FINA

PIEDRA CHANCHADA

AFIRMADO




EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME

001479


GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL
SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CANTERA : SAN JACINTO
FECHA : ABRIL DEL 2021


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

NORMA ASTM C 88 - 76

| MUESTRA | | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Peso de Matraz + Agregado seco | gr. | 893.6 | 924.8 | 882.7 | 864.6 |
| Peso de Matraz + Agregado + Agua | gr. | 1124.6 | 1143.7 | 1117.1 | 1105.9 |
| Peso de Matraz | gr. | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.9 |
| Volumen de Matraz | cm ³ . | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Peso Especifico del agua | cm ³ . | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Peso del Agregado | gr. | 727.7 | 758.9 | 716.8 | 698.7 |
| Peso del Agua | gr. | 231.0 | 218.9 | 234.4 | 241.3 |
| Volumen del agua | cm ³ . | 231.0 | 218.9 | 234.4 | 241.3 |
| Volumen del Agregado | cm ³ . | 269.0 | 281.1 | 265.6 | 258.7 |
| Gravedad especifica | gr/cm | 2.705 | 2.700 | 2.699 | 2.701 |

Gravedad Especifica del Agregado Fino = 2.7011 gr/cm³.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425


 Ing. Moises Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996


 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778



10/11

10/11

10/11


10/11

10/11

10/11

CONFORME

001478



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO

: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN

: SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL

SOLICITA

: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CANTERA

: PIEDRA CHANCADA (SAN JACINTO)

FECHA

: ABRIL DEL 2021


ARQ. DAVID HÉCTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NORMA ASTM C 88 - 76


| MUESTRA | | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Peso de Matraz + Agregado seco | gr. | 926.3 | 985.4 | 972.1 | 946.7 |
| Peso de Matraz + Agregado + Agua | gr. | 1144.7 | 1182.1 | 1173.6 | 1157.8 |
| Peso de Matraz | gr. | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.9 |
| Volumen de Matraz | cm ³ . | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Peso Especifico del agua | cm ³ . | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Peso del Agregado | gr. | 760.4 | 819.5 | 806.2 | 780.8 |
| Peso del Agua | gr. | 218.4 | 196.7 | 201.5 | 211.1 |
| Volumen del agua | cm ³ . | 218.4 | 196.7 | 201.5 | 211.1 |
| Volumen del Agregado | cm ³ . | 281.6 | 303.3 | 298.5 | 288.9 |
| Gravedad especifica | gr/cm | 2.700 | 2.702 | 2.701 | 2.703 |

Gravedad Especifica del agregado grueso = 2.701 gr/cm³.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21949429




EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996


0100

1000

Dr. Walter R. Rouse
The Walter Rouse
1000

FORWARDED TO THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF
GEOLOGICAL SURVEY

U.S. GEOLOGICAL SURVEY
WASHINGTON, D.C.



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

CONFORME 001477

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CANTERA : SAN JACINTO

FECHA : ABRIL DEL 2021

AGREGADO FINO

| PESO UNITARIO SUELTO SECO - NTP 400.017 | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MUESTRA | Unid. | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso seco del agregado + recipiente | gr. | 15,523 | 15,482 | 15,528 | 15,512 |
| Peso del recipiente | gr. | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 |
| Volumen de recipiente | cm3. | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 |
| Peso del Agregado | gr. | 6,810.0 | 6,769.0 | 6,815.0 | 6,799.0 |
| Peso unitario suelto seco | Kg/m3. | 1,623 | 1,613 | 1,624 | 1,621 |

Peso Unitario Suelto Seco = 1620.4 Kg/m3.

| PESO UNITARIO SECO VARILLADO - NTP 400.017 | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MUESTRA | Unid. | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso seco del agregado + recipiente | gr. | 16,194 | 16,187 | 16,202 | 16,207 |
| Peso del recipiente | gr. | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 |
| Volumen de recipiente | cm3. | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 |
| Peso del Agregado | gr. | 7,481.0 | 7,474.0 | 7,489.0 | 7,494.0 |
| Peso unitario suelto seco | Kg/m3. | 1,783 | 1,781 | 1,785 | 1,786 |

Peso Unitario Seco Varillado = 1783.9 Kg/m3.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DPI N° 21546425

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 69665

Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.I.P. N° 69665 CN° 6996

Faint, illegible text at the top left of the page.


Faint, illegible text in the upper left quadrant.

mirrored text stamp, likely bleed-through from the reverse side of the page.

mirrored text stamp, likely bleed-through from the reverse side of the page.

CONFORME

001476


GEOTEC JSB E.I.R.L.
 INGENIERIA Y PROYECTOS


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CANTERA : PIEDRA CHANCADA (SAN JACINTO)


 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 23948425

FECHA : ABRIL DEL 2021

AGREGADO GRUESO


| PESO UNITARIO SUELTO SECO - NTP 400.017 | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| MUESTRA | Unid. | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso seco del agregado + recipiente | gr. | 15,194 | 15,199 | 15,191 | 15,197 |
| Peso del recipiente | gr. | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 |
| Volumen de recipiente | cm ³ . | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 |
| Peso del Agregado | gr. | 6,481.0 | 6,486.0 | 6,478.0 | 6,484.0 |
| Peso unitario suelto seco | Kg/m ³ . | 1,545 | 1,546 | 1,544 | 1,545 |

Peso Unitario Suelto seco = 1545.0 Kg/m³.



| PESO UNITARIO SECO VARILLADO - NTP 400.017 | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| MUESTRA | Unid. | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso seco del agregado + recipiente | gr. | 15,902 | 15,893 | 15,906 | 15,911 |
| Peso del recipiente | gr. | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 | 8,713.0 |
| Volumen de recipiente | cm ³ . | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 | 4,195.5 |
| Peso del Agregado | gr. | 7,189.0 | 7,180.0 | 7,193.0 | 7,198.0 |
| Peso unitario suelto seco | Kg/m ³ . | 1,714 | 1,711 | 1,714 | 1,716 |

Peso Unitario Seco Varillado = 1713.7 Kg/m³.


 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

1954

1955

1956


1957

1958

1959

CONFORME

001475


GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTES
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CANTERA : SAN JACINTO

FECHA : ABRIL DEL 2021

NORMA ASTM D 2154

| AGREGADO FINO | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MUESTRA | | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso de Agregado Saturado + vasija | gr. | 1469.0 | 1694.0 | 1493.0 | 1745.0 |
| Peso de Agregado seco + vasija | gr. | 1460.0 | 1683.0 | 1483.0 | 1733.0 |
| Peso de la vasija | gr. | 401.0 | 398.0 | 397.0 | 402.0 |
| Peso de Agregado seco | gr. | 1059.0 | 1285.0 | 1086.0 | 1331.0 |
| Peso de contenido de agua | gr. | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 |
| HUMEDAD % | % | 0.850 | 0.856 | 0.921 | 0.902 |

Absorción del agregado Fino = 0.88 %

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21546425


 EDER CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

000000

Ing. Marcos Allano Leiva
C.R. N. 8555 C.R. 8555


Ing. Marcos Allano Leiva
C.R. N. 8555 C.R. 8555

COMANDO EN JEFE
FUERZA ARMADA ECUATORIANA
C.R. N. 8555

COMANDO EN JEFE
FUERZA ARMADA ECUATORIANA
C.R. N. 8555

CONFORME

001474



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL
SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CANTERA : PIEDRA CHANCADA (SAN JACINTO)
FECHA : ABRIL DEL 2021

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NORMA ASTM D 2154

| AGREGADO GRUESO | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MUESTRA | | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
| Peso de Agregado Saturado + vasija | gr. | 1635.0 | 1648.0 | 1563.0 | 1746.0 |
| Peso de Agregado seco + vasija | gr. | 1624.0 | 1636.0 | 1553.0 | 1734.0 |
| Peso de la vasija | gr. | 399.0 | 401.0 | 403.0 | 400.0 |
| Peso de Agregado seco | gr. | 1225.0 | 1235.0 | 1150.0 | 1334.0 |
| Peso de contenido de agua | gr. | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
| HUMEDAD % | % | 0.898 | 0.972 | 0.870 | 0.900 |

Absorción del Agregado Grueso = 0.91 %



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946429

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6995

Faint, illegible text at the top left of the page.


Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Dr. W. ASSEK
ING. MOSES ALIHO
Faint, illegible text at the bottom left, possibly a signature or name.

LET BE PROCTO
EDWARD CERON TORAL
Faint, illegible text at the bottom right, possibly a signature or name.

CONFORME 001473



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL
SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CANTERA : SAN JACINTO
FECHA : ABRIL DEL 2021


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NTP 400.010


| MUESTRA | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Peso de agregado fino húmedo + vasija | 3659 | 3847 | 3958 | 3847 |
| Peso de agregado fino seco + vasija | 3556 | 3726 | 3836 | 3729 |
| Peso de la vasija | 397 | 402 | 400 | 397 |
| Peso de agregado fino seco | 3159.0 | 3324.0 | 3436.0 | 3332.0 |
| Peso de contenido de agua | 103.0 | 121.0 | 122.0 | 118.0 |
| HUMEDAD % | 3.26 | 3.64 | 3.55 | 3.54 |

Humedad del agregado fino = 3.50 %

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425




EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

10/10/10

Gen
10/10/10


10/10/10

DR. K. GARCIA, CH. SSGT
JAG. M. ALVARO, LTJG

EDUARDO ERON TORRES
JESSE PROYCTO
CAR. N. 10/10/10

CONFORME

001472



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL
SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CANTERA : PIEDRA CHANCADA (SAN JACINTO)
FECHA : ABRIL DEL 2021


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NTP 400.010

| MUESTRA | M - 1 | M - 2 | M - 3 | M - 4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Peso de agregado grueso Húmedo + vasija | 4263 | 4126 | 3864 | 3749 |
| Peso de agregado grueso seco + vasija | 4230 | 4093 | 3833 | 3719 |
| Peso de la vasija | 400 | 399 | 401 | 398 |
| Peso de agregado grueso seco | 3830.0 | 3694.0 | 3432.0 | 3321.0 |
| Peso de contenido de agua | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 |
| HUMEDAD % | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |

Humedad del agregado grueso = 0.89 %

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425




EDUARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

11/11/11

11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11


11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

CONFORME

001471



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CANTERA : SAN JACINTO

FECHA : ABRIL DEL 2021


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO

| TAMIZ No | DIÁMETRO (mm) | PESO RETENIDO | % RETENIDO PARCIAL | % RETENIDO ACUMULADO | % QUE PASA | ESPEC. TEC. ASTM C-33 | TAMAÑO MÁXIMO |
|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|---|
| 3" | 76.20 | | | | | | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Agregado de matriz arenoso con material granular equivalente a: 96.81% de grava y arena |
| 2 1/2" | 63.50 | | | | | | |
| 2" | 50.80 | | | | | | |
| 1 1/2" | 38.10 | | | | | | |
| 1" | 25.40 | | | | | | |
| 3/4" | 19.05 | | | | | | |
| 1/2" | 12.70 | | | | | | |
| 3/8" | 9.525 | | | | 100.00 | 100 | |
| 1/4" | 6.350 | 56.0 | 1.7 | 1.7 | 98.35 | - : - | |
| No 4 | 4.760 | 87.0 | 2.6 | 4.2 | 95.78 | 95 : 100 | |
| No 8 | 2.380 | 317.0 | 9.4 | 13.6 | 86.43 | 80 : 100 | COEFICIENTES COEFICIENTE DE CURVATURA = 1.07 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD = 4.52 |
| No 10 | 2.000 | 135.0 | 4.0 | 17.6 | 82.45 | - : - | |
| No 16 | 1.190 | 591.0 | 17.4 | 35.0 | 65.01 | 50 : 85 | CLASIFICACIÓN SUCS : = SP |
| No 20 | 0.840 | 507.0 | 15.0 | 49.9 | 50.06 | - : - | AASHTO : = A1 - a(0) |
| No 30 | 0.590 | 534.0 | 15.8 | 65.7 | 34.31 | 25 : 60 | RESULTADOS % de grava = 4.2 % % de arena = 92.6 % % de limo y arcilla = 3.2 % Contenido de humedad = 3.50 % Absorción = 0.88 % Gravedad Especifica = 2,701.1 kg/m3. P. unit. Suelto seco = 1,620.4 kg/m3. P. unit. compacto seco = 1,783.9 kg/m3. |
| No 40 | 0.420 | 363.0 | 10.7 | 76.4 | 23.60 | - : - | |
| No 50 | 0.297 | 292.0 | 8.6 | 85.0 | 14.99 | 10 : 30 | |
| No 60 | 0.250 | 139.0 | 4.1 | 89.1 | 10.88 | - : - | |
| No 80 | 0.177 | 173.0 | 5.1 | 94.2 | 5.78 | - : - | |
| No 100 | 0.149 | 46.0 | 1.4 | 95.6 | 4.42 | 2 : 10 | |
| No 200 | 0.074 | 42.0 | 1.2 | 96.8 | 3.19 | - : - | |
| CAZOLETA | 0.000 | 108.0 | 3.2 | 100.0 | 0.00 | - : - | |
| TOTAL | | 3390.0 | 100.0 | | | - : - | |



GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Modulo de fineza = 2.99

1943

1943

1943

1943

1943

1943



PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
 UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL
 SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
 CANTERA : SAN JACINTO
 FECHA : ABRIL DEL 2021


[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO

| TAMIZ No | DIÁMETRO (mm) | PESO RETENIDO | % RETENIDO PARCIAL | % RETENIDO ACUMULADO | % QUE PASA | ESPEC. TEC. | TAMAÑO MÁXIMO |
|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|---|
| 3" | 76.20 | | | | | | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Agregado de matriz gravoso con material granular equivalente a: 99.86% de grava y arena |
| 2 1/2" | 63.50 | | | | | | |
| 2" | 50.80 | | | | | | |
| 1 1/2" | 38.10 | | | | | | |
| 1" | 25.40 | | | | 100.00 | 100 | |
| 3/4" | 19.05 | 895.0 | 6.8 | 6.8 | 93.17 | 90 : 100 | COEFICIENTES COEFICIENTE DE CURVATURA = 1.07 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD = 2.00 |
| 1/2" | 12.70 | 3887.0 | 29.7 | 36.5 | 63.51 | - : - | |
| 3/8" | 9.525 | 3909.0 | 29.8 | 66.3 | 33.68 | 20 : 55 | CLASIFICACIÓN SUCS : = GP AASHTO : = A1 - a(0) |
| 1/4" | 6.350 | 2955.0 | 22.5 | 88.9 | 11.13 | - : - | |
| No 4 | 4.760 | 1206.0 | 9.2 | 98.1 | 1.93 | 0 : 10 | RESULTADOS % de grava = 98.1 % % de arena = 1.8 % % de limo y arcilla = 0.1 % Contenido de humedad = 0.00 % Absorción = 0.91 % Gravedad Especifica = 2.7 kg/m3. P. unit. Suelto seco = 1545.0 kg/m3. P. unit. compacto seco = 1713.7 kg/m3. |
| No 8 | 2.380 | 176.0 | 1.3 | 99.4 | 0.59 | 0 : 5 | |
| No 10 | 2.000 | 59.0 | 0.5 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 16 | 1.190 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 20 | 0.840 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 30 | 0.590 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 40 | 0.420 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 50 | 0.297 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 60 | 0.250 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 80 | 0.177 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 100 | 0.149 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| No 200 | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.14 | - : - | |
| CAZOLETA | 0.000 | 18.0 | 0.1 | 100.0 | 0.00 | - : - | |
| TOTAL | | 13105.0 | 100.0 | | | | |



GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 ON° 6006

[Signature]
 EDWARD GERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

Modulo de fineza = 6.70

10/10/01

10/10/01


Dr. Michael J. Smith
10/10/01

EDWARD CLON TORRES
10/10/01

EDWARD CLON TORRES
10/10/01

Dr. Michael J. Smith
10/10/01

CONFORME 001469



GEOTEC JSB E.I.R.L.

INGENIERIA Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL

ASUNTO : DISEÑO DE MEZCLA 350 Kg/cm².

FECHA : ABRIL DEL 2021

base
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.0 MATERIALES

1.10 CEMENTO

Se utilizo cemento Tipo I

1.20 Agregado Fino :

Consistente en arena gruesa, procedente de la cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

GRANULOMETRÍA :

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| Nº 4 | 4.2 |
| Nº 8 | 9.4 |
| Nº 16 | 21.4 |
| Nº 30 | 30.7 |
| Nº 50 | 19.3 |
| Nº 100 | 10.6 |
| Fondo | 4.4 |
| Módulo de Fineza = | 2.99 |



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LOISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546429

Peso Especifico

Gravedad especifica 2.70 gr/cm³

Peso Unitario

p.u.suelto seco..... 1,620.4 kg/m³.

p.u.compactado seco 1,783.9 kg/m³.

Humedades

Contenido de Humedad 3.50 %

Porcentaje de absorción 0.88 %

1.30 Agregado Grueso :

Consiste en Piedra Chancada, procedente de la Cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| 1 1/2" | 0.0 |
| 1" | 0.0 |
| 3/4" | 6.8 |
| 1/2" | 29.7 |
| 3/8" | 29.8 |
| 1/4" | 22.5 |
| Fondo | 11.1 |
| Módulo de Fineza = | 6.70 |

Alfaro
Ing. Moisés Alfaro Leiva
DIP N° 69666 CN° 6996

Edwards
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

100

100

100

100

THE MOUNTAIN VIEW
COMMUNITY CENTER
1000 N. 10TH ST.
DENVER, CO 80202

THE MOUNTAIN VIEW
COMMUNITY CENTER
1000 N. 10TH ST.
DENVER, CO 80202

CONFORME

001468

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Peso Especifico</i> | |
| Gravedad especifica | 2.701 gr/cm3. |
| <i>Peso Unitario</i> | |
| p.u.suelto seco..... | 1,545.0 kg/cm3. |
| p.u.varillado seco | 1,713.7 kg/cm3. |
| <i>Humedades</i> | |
| Contenido de Humedad | 0.89 % |
| Porcentaje de absorción | 0.91 % |
| 1.40 Sikament® 290N: | |
| Densidad..... | 1.18 Kg/lts |


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

DISEÑO PRELIMINAR

2.0 DISEÑO DE MEZCLA ($f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$) CEMENTO PÓRTLAND TIPO I

2.10 Características Generales

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Denominación..... | $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$ |
| Asentamiento | 4" |
| Relación a/c de diseño | 0.36 |
| Cantidad de Agua | 204.00 Lit. |
| Cantidad de Cemento | 573.0 Kg. |
| Piedra Chancada por m^3 | 1,079.7 Kg. |
| Arena Gruesa | 552.2 Kg. |
| Proporciones de diseño..... | 1.0 : 2.63 : 2.17 |

DISEÑO FINAL

2.20 Cantidad de material en peso por m^3 de concreto en obra

| | |
|-----------------------|-------------|
| Cemento | 573.0 Kg. |
| Arena Gruesa | 552.2 Kg. |
| Piedra chancada | 1,079.7 Kg. |
| Agua | 189.8 Lit. |

2.30 Cantidad de material en volumen de masa por m^3 de concreto

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cemento | 0.182 m^3 . |
| Aire atrapado | 0.010 m^3 . |
| Arena Gruesa | 0.204 m^3 . |
| Piedra chancada | 0.400 m^3 . |
| Agua | 0.204 m^3 . |
| | <hr/> |
| | 1.000 m^3 . |

2.40 Cantidad de material por saco de cemento de obra

| | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| Cemento | 42.5 | Kg. |
| Arena Gruesa | 41.0 | Kg. |
| Piedra chancada | 80.1 | Kg. |
| Agua | 14.07 | Lit. |
| Peso Agregado Fino : 1621.6/35 | 46.30 | Kg/p3. |
| Peso agregado grueso : 1546.5/35 | 44.14 | Kg/p3. |

2.50 Proporciones en volumen por Bolsa de Cemento

| | |
|-----------------------|------------|
| Cemento | 1.00 p3. |
| Arena Gruesa..... | 0.88 p3. |
| Piedra chancada | 1.81 p3. |
| Agua | 14.07 Lit. |

DISEÑO: 1 : 0.88 : 1.81



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.


Faint, illegible text in the bottom left section of the page.

CLP. N. 1122
DNEB RUDYCTO
FRANCO CARON TORRES

DR M. GARRA EN, EL
JOS. MATEO ALVARO LEVA

CONFORME

001467



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SOLICITA : **CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO**

UBICACIÓN : **SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL**

ASUNTO : **DISEÑO DE MEZCLA 280 Kg/cm².**

FECHA : **ABRIL DEL 2021**

1.0

MATERIALES

1.10 **CEMENTO**

Se utilizo cemento Tipo I

1.20 **Agregado Fino :**

Consistente en arena gruesa, procedente de la cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

GRANULOMETRÍA :

| Malla | % Retenido |
|--------|------------|
| Nº 4 | 4.2 |
| Nº 8 | 9.4 |
| Nº 16 | 21.4 |
| Nº 30 | 30.7 |
| Nº 50 | 19.3 |
| Nº 100 | 10.6 |
| Fondo | 4.4 |

Módulo de Fineza = 2.99

Peso Específico

Gravedad específica 2.70114059 gr/cm³

Peso Unitario

p.u.suelto seco..... 1,620.4 kg/m³.

p.u.compactado seco 1,783.9 kg/m³.

Humedades

Contenido de Humedad 3.50 %

Porcentaje de absorción 0.88 %

1.30 **Agregado Grueso :**

Consiste en Piedra Chancada, procedente de la Cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

| Malla | % Retenido |
|--------|------------|
| 1 1/2" | 0.0 |
| 1" | 0.0 |
| 3/4" | 6.8 |
| 1/2" | 29.7 |
| 3/8" | 29.8 |
| 1/4" | 22.5 |
| Fondo | 11.1 |

Módulo de Fineza = 6.70



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI Nº 21546429

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P N° 61778

100-100000-100000

EDWARD CARON TORRES
JERRY ROBERTO
CIR. 10/15/18

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

CONFORME

001466

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Peso Especifico</i> | |
| Gravedad especifica | 2.701 gr/cm3. |
| <i>Peso Unitario</i> | |
| p.u.suelto seco..... | 1,545.0 kg/cm3. |
| p.u.varillado seco | 1,713.7 kg/cm3. |
| <i>Humedades</i> | |
| Contenido de Humedad | 0.89 % |
| Porcentaje de absorción | 0.91 % |
| 1.40 Sikament [®] 290N: | |
| Densidad..... | 1.18 Kg/lts |


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

2.0

DISEÑO DE MEZCLA ($f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$) CEMENTO PÓRTLAND TIPO I

2.10 *Características Generales*

| | |
|--|-----------------------------|
| Denominación..... | $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ |
| Asentamiento | 4" |
| Relación a/c de diseño | 0.44 |
| Cantidad de Agua | 204.00 Lit. |
| Cantidad de Cemento | 460.5 Kg. |
| Piedra Chancada por m^3 | 1,079.7 Kg. |
| Arena Gruesa | 648.7 Kg. |
| Proporciones de diseño..... | 1.0 : 2.63 : 2.17 |

DISEÑO FINAL

2.20 *Cantidad de material en peso por m^3 de concreto en obra*

| | |
|-----------------------|-------------|
| Cemento | 460.5 Kg. |
| Arena Gruesa | 648.7 Kg. |
| Piedra chancada | 1,079.7 Kg. |
| Agua | 187.2 Lit. |

2.30 *Cantidad de material en volumen de masa por m^3 de concreto*

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cemento | 0.146 m^3 . |
| Aire atrapado | 0.010 m^3 . |
| Arena Gruesa | 0.240 m^3 . |
| Piedra chancada | 0.400 m^3 . |
| Agua | 0.204 m^3 . |
| | <hr/> 1.000 m^3 . |


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946429

2.40 *Cantidad de material por saco de cemento de obra*

| | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| Cemento | 42.5 | Kg. |
| Arena Gruesa | 59.9 | Kg. |
| Piedra chancada | 99.6 | Kg. |
| Agua | 17.28 | Lit. |
| Peso Agregado Fino : 1621.6/35 | 46.30 | Kg/p3. |
| Peso agregado grueso : 1546.5/35 | 44.14 | Kg/p3. |

2.50 *Proporciones en volumen por Bolsa de Cemento*

| | |
|-----------------------|------------|
| Cemento | 1.00 p3. |
| Arena Gruesa..... | 1.29 p3. |
| Piedra chancada | 2.26 p3. |
| Agua | 17.28 Lit. |

DISEÑO: 1 : 1.29 : 2.26


EDUARDO CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69566 CIP 1986

Ind. Modos Alkoxi
OR W. 1000

IND. CERON TORRES
IND. DE PROYECTO
C/P. 20118

Ind. Modos Alkoxi
OR W. 1000

CONFORME

001465

**GEOTEC JSB E.I.R.L.**
INGENIERIA Y PROYECTOSARQ. DAVID HECTOR TORRES PUEENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN**PROYECTO** : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE
TUMBES"**SOLICITA** : **CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO****UBICACIÓN** : **SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL****ASUNTO** : **DISEÑO DE MEZCLA 210 Kg/cm².****FECHA** : **ABRIL DEL 2021**1.0 **MATERIALES**1.10 **CEMENTO**

Se utilizo cemento Tipo I

1.20 **Agregado Fino :**Consistente en arena gruesa, procedente de la cantera SAN JACINTO;
muestra recogido in-situ.**GRANULOMETRÍA :**

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| Nº 4 | 4.2 |
| Nº 8 | 9.4 |
| Nº 16 | 21.4 |
| Nº 30 | 30.7 |
| Nº 50 | 19.3 |
| Nº 100 | 10.6 |
| Fondo | 4.4 |
| Módulo de Fineza = | 2.99 |

Peso EspecificoGravedad especifica 2.701 gr/cm³**Peso Unitario**p.u.suelto seco..... 1,620.4 kg/m³.p.u.compactado seco 1,783.9 kg/m³.**Humedades**

Contenido de Humedad 3.50 %

Porcentaje de absorción 0.88 %

1.30 **Agregado Grueso :**Consiste en Piedra Chancada, procedente de la Cantera SAN JACINTO;
muestra recogido in-situ.

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| 1 1/2" | 0.0 |
| 1" | 0.0 |
| 3/4" | 6.8 |
| 1/2" | 29.7 |
| 3/8" | 29.8 |
| 1/4" | 22.5 |
| Fondo | 11.1 |
| Módulo de Fineza = | 6.70 |

Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.P. N° 69666 CN° 6996EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 21546425

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
D.N.I N° 21546425

2017-2018

10/1/17

STANDARD CAPITAL LEASE
DATE OF SALE
C/D

STANDARD CAPITAL LEASE
DATE OF SALE
C/D

CONFORME 001464

Peso Especifico

Gravedad especifica 2.701 gr/cm³.

Peso Unitario

p.u.suelto seco..... 1,545.0 kg/cm³.

p.u.varillado seco 1,713.7 kg/cm³.

Humedades

Contenido de Humedad 0.89 %

Porcentaje de absorción 0.91 %

1.40 Sikament[®] 290N:

Densidad..... 1.18 Kg/lts

DISEÑO PRELIMINAR

2.0 DISEÑO DE MEZCLA ($f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$) CEMENTO PÓRTLAND TIPO I

2.10 Características Generales

Denominación..... $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$

Asentamiento 4"

Relación a/c de diseño 0.56

Cantidad de Agua 204.00 Lit.

Cantidad de Cemento 364.9 Kg.

Piedra Chancada por m³ 1,079.7 Kg.

Arena Gruesa 730.6 Kg.

Proporciones de diseño..... 1.0 : 2.63 : 2.17

DISEÑO FINAL

2.20 Cantidad de material en peso por m³ de concreto en obra

Cemento 364.9 Kg.

Arena Gruesa 730.6 Kg.

Piedra chancada 1,079.7 Kg.

Agua 185.1 Lit.

2.30 Cantidad de material en volumen de masa por m³ de concreto

Cemento 0.116 m³.

Aire atrapado 0.010 m³.

Arena Gruesa 0.270 m³.

Piedra chancada 0.400 m³.

Agua 0.204 m³.

1.000 m³.

2.40 Cantidad de material por saco de cemento de obra

Cemento 42.5 Kg.

Arena Gruesa 85.1 Kg.

Piedra chancada 125.7 Kg.

Agua 21.56 Lit.

Peso Agregado Fino : 1621.6/35 46.30 Kg/p3.

Peso agregado grueso : 1546.5/35 44.14 Kg/p3.

2.50 Proporciones en volumen por Bolsa de Cemento

Cemento 1.00 p3.

Arena Gruesa..... 1.84 p3.

Piedra chancada 2.85 p3.

Agua 21.56 Lit.

DISEÑO: 1 : 1.84 : 2.85

Ing. Moisés Alfaro Leira
CIP N° 69664 CN° 6906

Jr. Ica 262 - Pucallpa, Cel: 920819979; Email: jcsalas322@gmail.com


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P N° 61778

10/10/10

REMOVED FROM SERVICE
FOR REPAIRS
DATE: 10/10/10
BY: [illegible]

REMOVED FROM SERVICE
DATE: 10/10/10
BY: [illegible]

CONFORME 001463



GEOTEC JSB E.I.R.L.

INGENIERIA Y PROYECTOS

David H. Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SOLICITA : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

UBICACIÓN : SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL

ASUNTO : DISEÑO DE MEZCLA 175 Kg/cm².

FECHA : ABRIL DEL 2021

1.0 MATERIALES

1.10 CEMENTO

Se utilizo cemento Tipo I

1.20 Agregado Fino :

Consistente en arena gruesa, procedente de la cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

GRANULOMETRÍA :

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| Nº 4 | 4.2 |
| Nº 8 | 9.4 |
| Nº 16 | 21.4 |
| Nº 30 | 30.7 |
| Nº 50 | 19.3 |
| Nº 100 | 10.6 |
| Fondo | 4.4 |
| Módulo de Fineza = | 2.99 |



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria L. Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI Nº 21546425

Peso Especifico

Gravedad especifica 2.701 gr/cm³

Peso Unitario

p.u.suelto seco..... 1,620.4 kg/m³.

p.u.compactado seco 1,783.9 kg/m³.

Humedades

Contenido de Humedad 3.50 %

Porcentaje de absorción 0.88 %

1.30 Agregado Grueso :

Consiste en Piedra Chancada, procedente de la Cantera SAN JACINTO; muestra recogido in-situ.

| Malla | % Retenido |
|--------------------|------------|
| 1 1/2" | 0.0 |
| 1" | 0.0 |
| 3/4" | 6.8 |
| 1/2" | 29.7 |
| 3/8" | 29.8 |
| 1/4" | 22.5 |
| Fondo | 11.1 |
| Módulo de Fineza = | 6.70 |

Edward Ceron Torres
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

Ing. Molsés Alfaro Leiva
9666 CN° 6996

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

CONFORME

001462

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Peso Especifico</i> | |
| Gravedad especifica | 2.701 gr/cm3. |
| <i>Peso Unitario</i> | |
| p.u.suelto seco..... | 1,545.0 kg/cm3. |
| p.u.varillado seco | 1,713.7 kg/cm3. |
| <i>Humedades</i> | |
| Contenido de Humedad | 0.89 % |
| Porcentaje de absorción | 0.91 % |

[Signature]
ARQ. DAVID TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.40 Sikament® 290N:

| | |
|---------------|-------------|
| Densidad..... | 1.18 Kg/lis |
|---------------|-------------|

DISEÑO PRELIMINAR

2.0 DISEÑO DE MEZCLA ($f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$) CEMENTO PÓRTLAND TIPO I

2.10 Características Generales

| | |
|--|-----------------------------|
| Denominación..... | $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ |
| Asentamiento | 4" |
| Relación a/c de diseño | 0.62 |
| Cantidad de Agua | 204.00 Lit. |
| Cantidad de Cemento | 329.0 Kg. |
| Piedra Chancada por m^3 | 1,079.7 Kg. |
| Arena Gruesa | 761.4 Kg. |
| Proporciones de diseño..... | 1.0 : 2.63 : 2.17 |

DISEÑO FINAL

2.20 Cantidad de material en peso por m^3 de concreto en obra

| | |
|-----------------------|-------------|
| Cemento | 329.0 Kg. |
| Arena Gruesa | 761.4 Kg. |
| Piedra chancada | 1,079.7 Kg. |
| Agua | 184.3 Lit. |

2.30 Cantidad de material en volumen de masa por m^3 de concreto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cemento | 0.104 m^3 |
| Aire atrapado | 0.010 m^3 |
| Arena Gruesa | 0.282 m^3 |
| Piedra chancada | 0.400 m^3 |
| Agua | 0.204 m^3 |
| | <u>1.000 m^3</u> |

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

2.40 Cantidad de material por saco de cemento de obra

| | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| Cemento | 42.5 | Kg. |
| Arena Gruesa | 98.3 | Kg. |
| Piedra chancada | 139.5 | Kg. |
| Agua | 23.80 | Lit. |
| Peso Agregado Fino : 1621.6/35 | 46.30 | Kg/p3. |
| Peso agregado grueso : 1546.5/35 | 44.14 | Kg/p3. |

2.50 Proporciones en volumen por Bolsa de Cemento

| | |
|-----------------------|------------|
| Cemento | 1.00 p3. |
| Arena Gruesa..... | 2.12 p3. |
| Piedra chancada | 3.16 p3. |
| Agua | 23.80 Lit. |

DISEÑO: 1 : 2.12 : 3.16

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 60996 CAI 2096

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

EDWARD GIBSON TORRES
JURY DE PROTECTOR
CIR. N.º 10

DR. M. GONZALEZ TORRES
MR. MICHAEL ALFARO TORRES

CONFORME

001461



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN


CANTERA VIA TRES CRUCES

HORMIGON



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBALLO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.E. N° 61778

CONFORME 001460



Jr Ica N° 262 - Calleria - Pucallpa
Cel. 920819979
RUC N° 20393270668
Correo Electrónico jcsalas322@gmail.com

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
A : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
OBRA : "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
FECHA : Abril del 2021
ASUNTO : Diseños de mezcla de concreto 175, 210 y 245 Kg/Cm2

Hormigon procedente de la cantera (Via Tres Cruces)


A) ANALISIS GRANULOMETRICO

| TAMIZ | | % | % RET. | % | % PASA |
|----------|--------|------|--------|-------|-----------------|
| (Pulg) | (mm) | RET. | ACUM. | PASA | HUSO NTP 1 1/2" |
| 2 1/2" | 63.5 | | | | - |
| 2" | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100 - 100 |
| 1 1/2" | 37.5 | 1.3 | 1.3 | 98.7 | 95 - 100 |
| 1" | 25.4 | 10.1 | 11.3 | 88.7 | 60 - 90 |
| 3/4" | 19 | 10.1 | 21.4 | 78.6 | 45 - 80 |
| 1/2" | 12.5 | 10.0 | 31.4 | 68.6 | 35 - 68 |
| 3/8" | 9.5 | 9.9 | 41.3 | 58.7 | 30 - 58 |
| N°4 | 4.75 | 9.2 | 50.5 | 49.6 | 25 - 50 |
| N°8 | 2.38 | 2.6 | 53.1 | 46.9 | 20 - 45 |
| N°16 | 1.19 | 3.1 | 56.2 | 43.8 | 14 - 38 |
| N°30 | 0.60 | 10.6 | 66.8 | 33.2 | 8 - 30 |
| N°50 | 0.30 | 18.2 | 85.0 | 15.0 | 3 - 20 |
| N°100 | 0.15 | 11.7 | 96.7 | 3.3 | 0 - 8 |
| FONDO | 0.075 | 3.1 | 99.8 | 0.2 | 0 - 0 |



1

B) CURVA DE GRANULOMETRIA



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

C) PROPIEDADES FISICAS

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Tamaño Nominal Máximo | 2" |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m³) | 1,758 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m³) | 1,894 |
| Peso Especifico grueso | 2.58 |
| Contenido de Humedad (%) | 2.25 |
| Porcentaje de Absorción (%) grueso | 1.53 |
| Módulo de Fineza | 5.15 |

NOTA : La NTP 400.037, establece Husos granulométricos para Agregados de TNM 1 1/2" y 3/4"
El huso granulométrico estimado para el agregado de TNM 1" es referencial y se obtuvo interpolando los husos de 1 1/2" y 3/4".

[Signature]
DAVID HECTOR TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.L.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000



GEOTEC JSB E.I.R.L.

INGENIERIA Y PROYECTOS

CONFORME

001459

Jr Ica N° 262 - Calleria - Pucallpa
 Cel. 920819979
 RUC N° 20393270668
 Correo Electrónico jcsalas322@gmail.com

David Torres
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CANTERA : VIA TRES CRUCES **UBI. CANTERA** SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICHAL

MUESTRA M-01

SOLICITANTE : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

FECHA Abril del 2021

| NTP 400.010 | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| MUESTRA | M-01 | M-02 |
| Peso de Hormigón Húmedo + Tara (gr) | 216.2 | 198.6 |
| Peso de Hormigón Seco + Tara (gr) | 211.6 | 195 |
| Peso de la Tara (gr) | 24.5 | 19.5 |
| Peso del hormigón seco (gr) | 187.1 | 175.5 |
| Peso de contenido de agua (gr) | 5 | 3.6 |
| Humedad % | 2.46 | 2.05 |



Humedad del agregado Hormigón 2.255 %

| NORMA ASTM C 88 - 76 | | |
|---|--------|--------|
| MUESTRA | M-1 | M-2 |
| Peso de Matraz + Hormigón seco (gr) | 428.6 | 439 |
| Peso de Matraz + Hormigón + Agua (gr) | 824.71 | 832.55 |
| Peso de Matraz (gr) | 161 | 164.7 |
| Volumen de Matraz (Cm3) | 500 | 500 |
| Peso Especifico del agua (gr) | 1.0 | 1.0 |
| Peso del Hormigón (gr) | 267.6 | 274.3 |
| Peso del Agua (gr) | 396.11 | 393.55 |
| Volumen del agua (Cm3) | 396.11 | 393.55 |
| Volumen del Hormigón (Cm3) | 103.89 | 106.45 |
| Gravedad especifica del hormigon (gr/cm3) | 2.576 | 2.577 |

Gravedad Especif. del agregado Hormigón 2.576 gr./cm3,

| NORMA ASTM D 2154 | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| MUESTRA | M-1 | M-2 |
| Peso de Hormigón Saturado + tara | 5166 | 4956 |
| Peso de Hormigón seco + tara | 5095 | 4887 |
| Peso de la tara | 402 | 402 |
| Peso de hormigón seco | 4693 | 4485 |
| Peso de contenido de agua | 71.0 | 69.0 |
| Humedad % | 1.513 | 1.538 |

Absorción del agregado Hormigón 1.526 %

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425

[Signature]
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 59666 CN° 6996

10/10/20

10/10/20

THE H. BARRON CO. LTD.
100, QUEEN ST. W. TORONTO

THE H. BARRON CO. LTD.
100, QUEEN ST. W. TORONTO

THE H. BARRON CO. LTD.
100, QUEEN ST. W. TORONTO

THE H. BARRON CO. LTD.
100, QUEEN ST. W. TORONTO

CONFORME

001458

**GEOTEC JSB E.I.R.L.**
INGENIERIA Y PROYECTOSJr Ica N° 262 - Calleria - Pucallpa
Cel. 920819979
RUC N° 20393270668
Correo Electrónico jcsalas322@gmail.com

PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓNCANTERA : VIA TRES CRUCES UBI. CANTERA SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL
MUESTRA : M-01
SOLICITANTE : CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
FECHA Abril del 2021

| PESO UNITARIO SUELTO - NTP 400.017 | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MUESTRA | M-1 | M-2 |
| Peso seco del Hormigón + Molde (gr.) | 12538.0 | 12556.0 |
| Peso del molde (gr.) | 3295.0 | 3295.0 |
| Peso neto del hormigon (gr) | 9243.0 | 9261.0 |
| Volumén del molde (Cm3) | 5262.0 | 5262 |
| Peso unitario suelto (gr) | 1756.56 | 1759.98 |

Peso Unitario suelto del hormigón (PUS) 1758.27 gr/cm3

| PESO UNITARIO SECO VARILLADO - NTP 400.017 | | |
|--|---------|---------|
| MUESTRA | M-1 | M-2 |
| Peso seco del Hormigón + Molde (gr.) | 13230.0 | 13295.0 |
| Peso del molde (gr.) | 3295.0 | 3295.0 |
| Peso neto del hormigon (gr) | 9935.0 | 10000.0 |
| Volumén del molde (Cm3) | 5262.0 | 5262.0 |
| Peso unitario compactado (gr) | 1888.07 | 1900.42 |

Peso Unitario compactado del hormigón (PUC) 1894.24



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DPI N° 21546425
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.P.C. N° 61778
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

10/1/77

10/1/77
10/1/77
10/1/77


10/1/77
10/1/77
10/1/77

10/1/77
10/1/77
10/1/77

10/1/77
10/1/77
10/1/77

10/1/77
10/1/77
10/1/77

001457



GEOTEC JSB E.I.R.L.
INGENIERIA Y PROYECTOS

Jr Ica N° 262 - Calleria - Pucallpa
Cel. 920819979
RUC N° 20393270668
Correo Electrónico jcsalas322@gmail.com

CONFORME

OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO
DE TUMBES"

SOLICITANTE CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
UBICACIÓN SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CEMENTO HORMIGON

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO $f'_{cr} = 175 + 70$ KG/CM².

INFORMACIÓN

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO DE HORMIGON

Cantera: VIA TRES CRUCES

Resistencia especifica: $F'c 175 + f'_{cr} + 70$

1.- MATERIALES

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <u>CEMENTO</u> | : | CEMENTO ANDINO TIPO I |
| Peso Especifico | = | 3.15 |
| Peso Volumétrico | = | 1500 kg/m ³ |
| <u>AGREGADOS</u> | : | HORMIGON GLOBAL |
| Peso Especifico | = | 2.58 gr/cc |
| Porcentaje de Absorción | = | 1.52 % |
| Peso Volumétrico Suelto | = | 1758.27 kg/m ³ |
| Peso Volumétrico Varillado | = | 1894.34 kg/m ³ |
| Contenido de Humedad | = | 4.15 % |
| Modulo de Fineza | = | 5.24 |



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
D.N.I N° 21546425

2.- CARACTERÍSTICAS

DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------------------|--------|-------------------------|
| Asentamiento Slump | = | 3-4" | | | |
| Estimación del Agua | = | 168.00 | Its/m ³ | | |
| Relación Agua/Cemento (A/C) | = | 0.53 | | | |
| Factor Cemento (±) | = | 168.00 | 0.53 | 316.98 | 7.46 Bls/m ³ |
| Contenido de aire atrapado | = | 1.00 | % | | |

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.I.P. N° 69666 CN° 8:

OS M. 60228 CH. 2
log. Models Alpha (avg 1000)
log. Models Alpha (avg 1000)

OS M. 60228 CH. 2
log. Models Alpha (avg 1000)
log. Models Alpha (avg 1000)

CONFORME**3.- CALCULO****3.1 CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA**

| | | | |
|------------------|---|----------------------------|------|
| Cemento | = | 316.98 Kg/m ³ / | 3150 |
| Agua | = | 168.00 / 1000 | |
| Aire Atrapado | = | 1.00 % | |
| Volumen Absoluto | = | 0.721 m ³ | |
| Peso de Hormigon | = | 1861.14 kg/m ³ | |

| | |
|--------------|----------------|
| 0.101 | m ³ |
| 0.168 | m ³ |
| 0.010 | m ³ |
| <u>0.279</u> | m ³ |

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

3.2 VALORES DEL DISEÑO

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| Cemento | = | 316.98 Kg/m ³ |
| Agua | = | 168.00 lts/m ³ |
| Hormigon | = | 1861.14 kg/m ³ |

3.3 CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL HORMIGON

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| Peso Húmedo de Hormigon | = | 1938.37 kg/m ³ |
| Humedad Superficial del Hormigon | = | 2.63 % |

Aporte de Humedad :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Hormigon | = | 48.95 lts/m ³ |
| Agua Efectiva | = | 119.05 lts/m ³ |

3.4 PESO DE MATERIALES CORREGIDOS POR HUMEDAD

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Cemento | = | 316.98 kg/m ³ |
| Agua Efectiva | = | 119.05 lts/m ³ |
| Hormigon | = | 1938.37 kg/m ³ |

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 D.F.II N° 21546425

3.5 PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|---|---------------|
| Cemento | = | $\frac{316.98}{316.98}$ | = | 1.00 |
| Hormigon | = | $\frac{1938.37}{316.98}$ | = | 6.12 |
| Agua | = | 0.53 x 42.50 | = | 22.53 lts/bls |

DOSIFICACIÓN :

| c | Hormigon | agua |
|------|----------|-------|
| 1.00 | 6.12 | 22.53 |



[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

1810

[Faint, illegible handwritten notes]

Ing. Moisés Alvaro Leiva
C.R. N. 88888 C.R. 8888
Ing. Moisés Alvaro Leiva
C.R. N. 88888 C.R. 8888

Ing. Moisés Alvaro Leiva
C.R. N. 88888 C.R. 8888
Ing. Moisés Alvaro Leiva
C.R. N. 88888 C.R. 8888

001455

3.6 PROPORCIÓN EN VOLUMEN (M3)

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------|---------------|
| Peso Unitario Suelto del Hormigon | = | 1758 kg/m3 | | |
| Peso Unitario Suelto del Cemento | = | 1500 kg/m3 | | |
| De la Dosificación en peso | | 1.00 | 6.12 | 0.53 |
| | | 0.67 | 3.48 | 22.53 lts/bls |

CONFORME

DOSIFICACIÓN :

| c | Hormigon | agua | |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 5.22 | 22.53 | lts/bls |

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

3.7 DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Cemento | = | 42.50 Kg/Bolsa |
| Agua Efectiva | = | 22.53 Lt./bolsa |
| Hormigon | = | 221.72 Kg/Bolsa |

3.8 RECOMENDACIÓN DE LAS PROPORCIONES Y DOSIFICACIONES EN OBRA

| c | Hormigon | agua | |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 8.20 | 22.53 | lts/bls |

ESPECIFICACIONES : El diseño de mezcla teorico se desarrollo de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigon) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

OBSERVACIONES : El agregado es hormigon de contextura granulometrica semi gruesa cuyo modulo de fineza es de 5.24%

RECOMENDACIONES : Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigon antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigon) debera ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenizacion de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamiento (slump) del diseño teorico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"

: Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ en 8.20 valdes de hormigon x 1 bolsa de cemento.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21546425

[Signature]
 EDWARD CERON TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.L.P. N° 61778

[Signature]
 Ing. Moises Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

1964

[Handwritten signature]

Dr. H. ESSA CH. ASSA
Fac. M. J. ALBA LUNA

Dr. H. ESSA CH. ASSA
Fac. M. J. ALBA LUNA

EDWARD CRON TORRES
JESUS DE PROVEDO
CL. N. 6178
C.A. 1964



OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SOLICITANTE CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

UBICACIÓN SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CEMENTO HORMIGON

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO $f'_{cr} = 210 + 84$ KG/CM2.

INFORMACIÓN

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE HORMIGON

Cantera: VIA TRES CRUCES

Resistencia especifica: $F'c 210 + f'_{cr} + 84$



1.- MATERIALES

CEMENTO : CEMENTO ANDINO TIPO I

Peso Especifico = 3.15
Peso Volumétrico = 1500 kg/m3

AGREGADOS : HORMIGON GLOBAL

Peso Especifico = 2.58 gr/cc
Porcentaje de Absorción = 1.52 %
Peso Volumétrico Suelto = 1758.27 kg/m3
Peso Volumétrico Varillado = 1894.34 kg/m3
Contenido de Humedad = 4.15 %
Modulo de Fineza = 5.24

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946429

2.- CARACTERÍSTICAS

DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump = 3-4"
Estimación del Agua = 168.00 lts/m3
Relación Agua/Cemento (A/C) = 0.47
Factor Cemento (÷) = 168.00 0.47 357.45 8.41 Bls/m3
Contenido de aire atrapado = 1.00 %

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

Ing. Moisés Alamo Livia
C.R. N. 88888 C.R. 1001

EDUARDO GONZALEZ
DIRECCION DE PROYECTOS
C.R. N. 10000

CONFORME**3. - CALCULO****3.1 CALCULO DE VOLÚMENES ABSOLUTO DE LA MEZCLA**

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|------|--------------|----------------|
| Cemento | = | 357.45 Kg/m ³ / | 3150 | 0.113 | m ³ |
| Agua | = | 168.00 / 1000 | | 0.168 | m ³ |
| Aire Atrapado | = | 1.00 % | | 0.010 | m ³ |
| | | | | <u>0.291</u> | m ³ |
| Volumen Absoluto | = | 0.709 m ³ | | | |
| Peso de Hormigon | = | 1827.99 kg/m ³ | | | |

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

3.2 VALORES DEL DISEÑO

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| Cemento | = | 357.45 Kg/m ³ |
| Agua | = | 168.00 lts/m ³ |
| Hormigon | = | 1827.99 kg/m ³ |

3.3 CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL HORMIGON

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| Peso Húmedo de Hormigon | = | 1903.86 kg/m ³ |
| Humedad Superficial del Hormigon | = | 2.63 % |

Aporte de Humedad :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Hormigon | = | 48.08 lts/m ³ |
| Agua Efectiva | = | 119.92 lts/m ³ |

3.4 PESO DE MATERIALES CORREGIDOS POR HUMEDAD

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Cemento | = | 357.45 kg/m ³ |
| Agua Efectiva | = | 119.92 lts/m ³ |
| Hormigon | = | 1903.86 kg/m ³ |

3.5 PROPORCIÓN EN PESO (Kg)

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|---|---------------|
| Cemento | = | $\frac{357.45}{357.45}$ | = | 1.00 |
| Hormigon | = | $\frac{1903.86}{357.45}$ | = | 5.33 |
| Agua | = | 0.47 x 42.50 | = | 19.98 lts/bls |

DOSIFICACIÓN :

| c | Hormigon | agua |
|------|----------|-------|
| 1.00 | 5.33 | 19.98 |

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21946425



[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 16996

[Signature]
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

1918

Dr. H. 8888
Ing. Moritz Albin Levin
1918

Dr. H. 8888
Ing. Moritz Albin Levin
1918

CONFORME**3.6 PROPORCIÓN EN VOLUMEN (M3)**

Peso Unitario Suelto del Hormigon = 1758 kg/m³
 Peso Unitario Suelto del Cemento = 1500 kg/m³

De la Dosificación en peso

| | | |
|------|------|---------------|
| 1.00 | 5.33 | 0.47 |
| 0.67 | 3.03 | 19.98 lts/bls |

DOSIFICACIÓN :

| c | Hormigon | agua | |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 4.54 | 19.98 | lts/bls |

David H. Torres
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

3.7 DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento = 42.50 Kg/Bolsa
 Agua Efectiva = 19.98 Lt./bolsa
 Hormigon = 193.12 Kg/Bolsa

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

3.8 RECOMENDACIÓN DE LAS PROPORCIONES Y DOSIFICACIONES EN OBRA

| c | Hormigon | agua | |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 7.14 | 19.98 | lts/bls |

Maria L. Carballo
 C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21346425

ESPECIFICACIONES

: El diseño de mezcla teorico se desarrollo de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigon) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

OBSERVACIONES

: El agregado es hormigon de contextura granulometrica semi gruesa cuyo modulo de fineza es de 5.24%

RECOMENDACIONES

: Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigon antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigon) debera ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenizacion de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamiento (slump) del diseño teorico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"

: Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto f'c =210 kg/cm² en 7.14 baldes de hormigon x 1 bolsa de cemento.



Moises Alfaro Leiva
 Ing. Moises Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

Edward Cerón Torres
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778

01/10/20


10/10/20

10/10/20

CLT. N. 8218
DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA

Dr. M. 8888 CH. 8888
Ing. M. 8888 A. 8888

10/10/20



CONFORME

OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SOLICITANTE CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

UBICACIÓN SAN JACINTO, TUMBES, CARRETERA PECHICAL


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CEMENTO HORMIGON

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO $f'_{cr} = 245 + 84 \text{ KG/CM}^2$.

INFORMACIÓN

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE HORMIGON

Cantera: VIA TRES CRUCES

Resistencia especifica: $F'_{c} 245 + f'_{cr} + 84$

1.- MATERIALES

CEMENTO : CEMENTO ANDINO TIPO I

Peso Especifico = 3.15
Peso Volumétrico = 1500 kg/m3

AGREGADOS : HORMIGON GLOBAL

Peso Especifico = 2.58 gr/cc
Porcentaje de Absorción = 1.52 %
Peso Volumétrico Suelto = 1758.27 kg/m3
Peso Volumétrico Varillado = 1894.34 kg/m3
Contenido de Humedad = 4.15 %
Modulo de Fineza = 5.24


CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

2.- CARACTERÍSTICAS

DATOS PARA LA DOSIFICACIÓN

Asentamiento Slump = 3-4"
Estimación del Agua = 168.00 lts/m3
Relación Agua/Cemento (A/C) = 0.42
Factor Cemento (÷) = 168.00 0.42 400.00 9.41 Bls/m3
Contenido de aire atrapado = 1.00 %


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778



Faint, illegible text at the top left of the page.

ELABORADO POR: EDUARDO GONZALEZ TORRES
FECHA DE PROYECTO: 15/05/2014
C.R. N. 111111
C.R. N. 111111

ING. MOISÉS ALFARO LEIVA
C.R. N. 111111

CONFORME 001449

3.6 PROPORCIÓN EN VOLUMEN (M3)

Peso Unitario Suelto del Hormigon = 1758 kg/m3
Peso Unitario Suelto del Cemento = 1500 kg/m3

De la Dosificación en peso 1.00 4.67 0.42
0.67 2.66 17.85 lts/bls

David H. Torres
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

DOSIFICACIÓN :

| c | Hormigon | agua | lts/bls |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 3.98 | 17.85 | |

3.7 DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE CEMENTO

Cemento = 42.50 Kg/Bolsa
Agua Efectiva = 17.85 Lt./bolsa
Hormigon = 169.28 Kg/Bolsa

3.8 RECOMENDACIÓN DE LAS PROPORCIONES Y DOSIFICACIONES EN OBRA

| c | Hormigon | agua | lts/bls |
|---|----------|-------|---------|
| 1 | 6.26 | 17.85 | |

ESPECIFICACIONES

: El diseño de mezcla teorico se desarrollo de acuerdo a la experiencia de diseños realizados por el laboratorio con agregados global (hormigon) y apoyando en las especificaciones del comité 211 - ACI

OBSERVACIONES

: El agregado es hormigon de contextura granulometrica semi gruesa cuyo modulo de fineza es de 5.24%

RECOMENDACIONES

: Se recomienda verificar el contenido de humedad del hormigon antes de realizar la mezcla en obra. La mezcla de concreto (cemento hormigon) debera ser mezclado mediante una mezcladora hasta lograr la homogenizacion de la mezcla. Es importante tomar en cuenta los asentamiento (slump) del diseño teorico y ser aplicado en obra para cumplir con lo propuesto. Slump = 3" - 4"

: Se recomienda dosificar en obra la mezcla de concreto f'c =245 kg/cm2 en 6.26 valdes de hormigon x 1 bolsa de cemento.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP Nº 69666 CNº 6996


[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778



ST. LOUIS, MO. 63101
EDWARD C. MORRIS
EDWARD C. MORRIS
EDWARD C. MORRIS
EDWARD C. MORRIS

EDWARD C. MORRIS
EDWARD C. MORRIS
EDWARD C. MORRIS

Dr. H. 22222 C. 22222
Ing. H. 22222 C. 22222



Punto de Precisión SAC

PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

CONFORME

001448

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 314 - 2021

Página : 1 de 2

Expediente : T 314-2021
Fecha de emisión : 2021-06-30

1. Solicitante : GEOTEC JSB E.I.R.L.

Dirección : JR. ICA NRO. 262 URB. CERCADO DE PUCALLPA -
CORONEL PORTILLO - CALLERIA - UCAYALI

2. Descripción del Equipo : CELDA DE CARGA

Marca de Celda : ZEMIC
Modelo de Celda : H3-C3-5.0t-6B
Serie de Celda : WC207338
Capacidad de Celda : 5 t
Código de Identificación : NO INDICA

Marca de Indicador : HIWEIGH
Modelo de Indicador : X8
Serie de Indicador : MH20200730002

El Equipo de medición con el modelo y número de serie abajo. Indicados ha sido calibrado probado y verificado usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros.

Los resultados son válidos en el momento y en las condiciones de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

Punto de Precisión S.A.C no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

3. Lugar y fecha de Calibración
JR. ICA NRO. 262 - PUCALLPA
30 - JUNIO - 2021

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425



4. Método de Calibración
La Calibración se realizó de acuerdo a la norma ASTM E4 .

5. Trazabilidad

| INSTRUMENTO | MARCA | CERTIFICADO | TRAZABILIDAD |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|
| CELDA DE CARGA | MAVIN | CCP - 0340 - 005 - 20 | ELICROM |
| INDICADOR | MCC | | |

6. Condiciones Ambientales

| | INICIAL | FINAL |
|----------------|---------|-------|
| Temperatura °C | 19,4 | 19,5 |
| Humedad % | 78 | 77 |

[Signature]
EDWARD CECILIO TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P N° 61778

7. Resultados de la Medición
Los errores de la prensa se encuentran en la página siguiente.

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

8. Observaciones
Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde con el número de certificado y fecha de calibración de la empresa PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.



[Signature]
Jefe de Laboratorio
Ing. Luis Loayza Capcha
Reg. CIP N° 152631

10/10/10

10/10/10

10/10/10


10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



Punto de Precisión SAC

PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

001447

CONFORME

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 314 - 2021

Página : 2 de 2

TABLA N° 1

| SISTEMA DIGITAL "A" kgf | SERIES DE VERIFICACIÓN (kgf) | | | | PROMEDIO "B" kgf | ERROR Ep % | RPTBLD Rp % |
|-------------------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| | SERIE 1 | SERIE 2 | ERROR (1) % | ERROR (2) % | | | |
| 500 | 504,75 | 504,45 | -0,95 | -0,89 | 504,60 | -0,91 | 0,06 |
| 1000 | 1004,20 | 1002,30 | -0,42 | -0,23 | 1003,25 | -0,32 | 0,19 |
| 1500 | 1499,50 | 1499,20 | 0,03 | 0,05 | 1499,35 | 0,04 | 0,02 |
| 2000 | 1995,70 | 1998,88 | 0,21 | 0,06 | 1997,29 | 0,14 | -0,16 |
| 2500 | 2493,66 | 2492,52 | 0,25 | 0,30 | 2493,09 | 0,28 | 0,05 |
| 3000 | 2986,45 | 2987,97 | 0,45 | 0,40 | 2987,21 | 0,43 | -0,05 |
| 3500 | 3485,84 | 3484,58 | 0,40 | 0,44 | 3485,21 | 0,42 | 0,04 |
| 4000 | 3983,70 | 3981,50 | 0,41 | 0,46 | 3982,60 | 0,44 | 0,05 |

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NOTAS SOBRE LA CALIBRACIÓN

- Ep y Rp son el Error Porcentual y la Repetibilidad definidos en la citada Norma:

$$Ep = ((A-B) / B) * 100 \quad Rp = Error(2) - Error(1)$$
- La norma exige que Ep y Rp no excedan el 1,0 %
- Coefficiente Correlación : $R^2 = 1$

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425


Ecuación de ajuste : $y = 1,0068x - 9,3951$

Donde: x : Lectura de la pantalla
y : Fuerza promedio (kgf)

GRÁFICO N° 1



GRÁFICO DE ERRORES



Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP. N° 69666 CN° 6996

FIN DEL DOCUMENTO



Jefe de Laboratorio
Ing. Luis Loayza Capcha
Reg. CIP N° 152631

EDUARDO TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP N° 61778

Av. Los Ángeles 653 - LIMA 42 Telf. 292-5106 698-9620

www.puntodeprecision.com E-mail: info@puntodeprecision.com / puntodeprecision@hotmail.com

1911

CLP N. 1111
LONDRA PROTECTIO
EDWARD CHRON TORRES
1911

CLP N. 1111
LONDRA PROTECTIO
EDWARD CHRON TORRES
1911

CLP N. 1111
LONDRA PROTECTIO
EDWARD CHRON TORRES
1911



001446

FME-001



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº MMP-0007-2021

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN
S/N

Fecha de Emisión: 2021-03-15

Orden de Trabajo:
Expediente: S/N

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social : GEOTEC JSB E.I.R.L.

Dirección : Jr. Ica 262 Pucallpa

Los resultados son válidos al momento de la calibración, al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de un nueva calibración, la cual está en función del uso, mantenimiento o reglamentaciones vigentes.

2. INSTRUMENTO : BALANZA

- Clasificación : NO AUTOMÁTICA
Tipo : ELECTRÓNICA
Marca : CODI
Modelo : SCALE
Serie : NO INDICA
Identificación : NO INDICA
Procedencia : NO INDICA
Cap. Máx. : 40 kg
Div. de Escala (d) : 0,005 kg
Div. de Verif. (e) : 0,005 kg
Clase de Exactitud : III

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LOISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21540425

Este certificado sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización de DSI Perú Automation E.I.R.L.

El presente certificado carece de validez sin las firmas y sellos de DSI Perú Automation E.I.R.L.



3. LUGAR Y FECHA DE CALIBRACIÓN

Calibrado el 2021-03-10 ubicado en ALMACEN.

Los resultados reportados en el presente certificado de calibración corresponden únicamente al objeto calibrado, no pudiéndose extender a otro.

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Calibrado por el método de comparación según el PC-001 "Procedimiento de Calibración de Balanzas de Funcionamiento no Automático Clase III y IIII", Primera edición, Mayo 2019, INACAL-

Los resultados reportados en el presente certificado de calibración no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

5. TRAZABILIDAD

Los patrones utilizados en la calibración son trazables a los patrones del INACAL-DM:

Table with 2 columns: Patrón Utilizado, Certificado de Calibración. Rows include Pesas de Clase M2, Juego de Pesas clase M2, Pesa de Clase M1.

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61778

Handwritten signature of Hilda del Águila Chota

Hilda del Águila Chota
Responsable Sede Pucallpa
DSI PERU AUTOMATION EIRL

Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.I.P. Nº 69666 CN. 6996



1111

Handwritten notes or scribbles in the center of the page.

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº MMP-0007-2021

6. RESULTADOS

| INSPECCIÓN VISUAL | | | |
|-------------------|----------|------------|----------|
| AJUSTE DE CERO | TIENE | ESCALA | NO TIENE |
| OSCILACIÓN LIBRE | TIENE | CURSOR | NO TIENE |
| PLATAFORMA | TIENE | NIVELACIÓN | NO TIENE |
| SISTEMA DE TRABA | NO TIENE | | |

David
 DR. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

ENSAYO DE REPETIBILIDAD

| | Inicial | Final |
|----------------------|---------|-------|
| Temperatura (°C) | 24,1 | 24,2 |
| Humedad Relativa (%) | 78,2 | 76,0 |


| Medición N° | Carga L1: 20,000 kg | | | Carga L2: 40,000 kg | | |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | I (kg) | ΔL (kg) | E (kg) | I (kg) | ΔL (kg) | E (kg) |
| 1 | 20,000 | 0,0025 | 0,0000 | 40,000 | 0,0035 | -0,0010 |
| 2 | 20,000 | 0,0035 | -0,0010 | 40,000 | 0,0020 | 0,0005 |
| 3 | 20,000 | 0,0020 | 0,0005 | 40,000 | 0,0025 | 0,0000 |
| 4 | 20,000 | 0,0025 | 0,0000 | 40,000 | 0,0030 | -0,0005 |
| 5 | 20,000 | 0,0020 | 0,0005 | 40,000 | 0,0030 | -0,0005 |
| 6 | 20,000 | 0,0025 | 0,0000 | 40,000 | 0,0025 | 0,0000 |
| 7 | 20,000 | 0,0020 | 0,0005 | 40,000 | 0,0020 | 0,0005 |
| 8 | 20,000 | 0,0030 | -0,0005 | 40,000 | 0,0035 | -0,0010 |
| 9 | 20,000 | 0,0025 | 0,0000 | 40,000 | 0,0025 | 0,0000 |
| 10 | 20,000 | 0,0030 | -0,0005 | 40,000 | 0,0040 | -0,0015 |

| Carga (kg) | Diferencia Máxima (kg) | ± e.m.p. (kg) |
|------------|------------------------|---------------|
| 20,000 | 0,0015 | 0,015 |
| 40,000 | 0,0020 | 0,015 |



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

Posición de las Cargas



ENSAYO DE EXCENTRICIDAD

| | Inicial | Final |
|----------------------|---------|-------|
| Temperatura (°C) | 24,2 | 24,3 |
| Humedad Relativa (%) | 79,3 | 78,2 |

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21546425

| Posición de la Carga | Determinación del Error en Cero E ₀ | | | | Determinación del Error Corregido E _c | | | | |
|----------------------|--|--------|---------|---------------------|--|--------|---------|---------|---------------------|
| | Carga Mínima | I (kg) | ΔL (kg) | E ₀ (kg) | Carga (L) | I (kg) | ΔL (kg) | E (kg) | E _c (kg) |
| 1 | 0,050 kg | 0,050 | 0,0025 | 0,0000 | 13,000 kg | 13,000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | | 0,050 | 0,0025 | 0,0000 | | 13,000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | | 0,050 | 0,0040 | -0,0015 | | 13,000 | 0,0020 | 0,0005 | 0,0020 |
| 4 | | 0,050 | 0,0030 | -0,0005 | | 13,000 | 0,0030 | -0,0005 | 0,0000 |
| 5 | | 0,050 | 0,0020 | 0,0005 | | 13,000 | 0,0030 | -0,0005 | -0,0010 |
| ± e.m.p. (kg) | | | | 0,005 | ± e.m.p. (kg) | | | | 0,015 |



Moisés
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CP N° 63666 CN° 6996

Edward
 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.P. N° 61778

CLP N.º 1018
DUE DE PROYECTO
EDUARDO CEDEÑO TORRES
COMITÉ DE FOMENTO

DR. M. ESTEBAN CHAVEZ
ING. MARIO ALVARO LAYNE



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº MMP-0007-2021

ENSAYO DE PESAJE

| | | |
|----------------------|---------|-------|
| Temperatura (°C) | Inicial | Final |
| | 24,2 | 24,4 |
| Humedad Relativa (%) | Inicial | Final |
| | 78,2 | 78,2 |

[Signature]
 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

| Carga L (kg) | CRECIENTES | | | | DECRECIENTES | | | | ± e.m.p. (kg) |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|------------------|
| | I (kg) | ΔL (kg) | E (kg) | Ec (kg) | I (kg) | ΔL (kg) | E (kg) | Ec (kg) | |
| E ₀ 0,050 | 0,050 | 0,0030 | -0,0005 | 0,0000 | | | | | 0,005 |
| 0,100 | 0,100 | 0,0030 | -0,0005 | 0,0000 | 0,100 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0005 | 0,005 |
| 2,500 | 2,500 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0005 | 2,500 | 0,0035 | -0,0010 | -0,0005 | 0,005 |
| 5,000 | 5,000 | 0,0035 | -0,0011 | -0,0006 | 5,000 | 0,0030 | -0,0006 | -0,0001 | 0,01 |
| 8,000 | 8,000 | 0,0025 | -0,0001 | 0,0004 | 8,000 | 0,0035 | -0,0011 | -0,0006 | 0,01 |
| 10,000 | 10,000 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0014 | 10,000 | 0,0030 | -0,0006 | -0,0001 | 0,01 |
| 15,000 | 15,000 | 0,0025 | -0,0002 | 0,0003 | 15,000 | 0,0030 | -0,0007 | -0,0002 | 0,015 |
| 20,001 | 20,000 | 0,0030 | -0,0017 | -0,0012 | 20,000 | 0,0030 | -0,0017 | -0,0012 | 0,015 |
| 25,001 | 25,000 | 0,0030 | -0,0018 | -0,0013 | 25,000 | 0,0030 | -0,0018 | -0,0013 | 0,015 |
| 30,001 | 30,000 | 0,0030 | -0,0018 | -0,0013 | 30,000 | 0,0035 | -0,0023 | -0,0018 | 0,015 |
| 40,000 | 40,005 | 0,0030 | 0,0043 | 0,0048 | 40,005 | 0,0030 | 0,0043 | 0,0048 | 0,015 |

Lectura Corregida : $R_{\text{corregida}} = R - 1,81 \times 10^{-5} R$

Incertidumbre de Medición : $U = 2 \times (4,60 \times 10^{-6} \text{ kg}^2 + 5,85 \times 10^{-9} R^2)^{1/2}$

Para cargas menores a 40 kg

- L : Carga aplicada a la balanza.
- I : Indicación de la balanza.
- ΔL : Carga adicional.
- E : Error encontrado.
- E₀ : Error en cero.
- E_c : Error corregido.
- U : Incertidumbre expandida de la lectura corregida.
- R : Lectura de la balanza posterior a la calibración expresada en (kg)

La incertidumbre reportada es la incertidumbre expandida que resulta de multiplicar la incertidumbre estándar por el factor de cobertura k = 2 para una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

7. OBSERVACIONES

Según la NMP 003-2009 la capacidad mínima para esta balanza es 0,1 kg
 De acuerdo a los registros del cliente, la temperatura del lugar de calibración varía entre 18 °C y 35 °C
 No se realizó ningún tipo de ajuste.
 Se ha considerado el valor 1,00E-05 °C⁻¹ para el coeficiente de deriva de la indicación con respecto a la temperatura.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAJO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI Nº 21948429

Fin del Documento



[Signature]
 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CP Nº 89666 CNº 6996

[Signature]
 EDUARDO CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. Nº 61778

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

Faint, illegible text in the middle left section.

EDWARD GEORGE TORRES
TESTE PROPTER
CU

Faint, illegible text in the bottom middle section.

Dr. W. ...
The ...
Dr. W. ...

CONFORME

001443

METROTEC**METROLOGIA & TÉCNICAS S.A.C.**

Servicios de Calibración y Mantenimiento de Equipos e Instrumentos de Medición Industriales y de Laboratorio

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MT - LF - 041 - 2021**

Área de Metrología

Laboratorio de Fuerza

Página 1 de 3


 ARO DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

1. Expediente 210160

2. Solicitante GEOTEC JSB E.I.R.L.

3. Dirección Jr. Ica N° 202 Urb. Cercado de Pucallpa,
Calleria - Coronel Portillo - UCAYALI

4. Equipo PRENSA DE CONCRETO

Capacidad 2000 kN

Marca A&A INSTRUMENTS

Modelo STYE-2000

Número de Serie 200924

Procedencia CHINA

Identificación NO INDICA

Indicación DIGITAL

Marca MC

Modelo LM-02

Número de Serie NO INDICA

Resolución 0,01 / 0,1 kN (*)

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, que realizan las unidades de la medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados son validos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamento vigente.

METROLOGÍA & TÉCNICAS S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

El certificado de calibración sin firma y sello carece de validez.

5. Fecha de Calibración 2021-03-06


Fecha de Emisión

2021-03-10

Jefe del Laboratorio de Metrología


 Ing. Moisés Alfaro Leiva
 CIP N° 69666 CN° 6996

Sello


 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 C.I.P. N° 61778


Metrología & Técnicas S.A.C.

Av. San Diego de Alcalá Mz. F1 lote 24 Urb. San Diego, SMP, LIMA

Telf: (511) 540-0642

Cel.: (511) 971 439 272 / 971 439 282

ventas@metrologiatecnicas.com

metrologia@metrologiatecnicas.com

www.metrologiatecnicas.com

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

CONFORME

001442

METROTEC

METROLOGIA & TÉCNICAS S.A.C.

Servicios de Calibración y Mantenimiento de Equipos e Instrumentos de Medición Industriales y de Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MT - LF - 041 - 2021

Área de Metrología

Laboratorio de Fuerza

Página 2 de 3

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

6. Método de Calibración

La calibración se realizó por el método de comparación directa utilizando patrones trazables al SI calibrados en las instalaciones del LEDI-PUCP tomado como referencia el método descrito en la norma UNE-EN ISO 7500-1 "Verificación de Máquinas de Ensayo Uniaxiales Estáticos. Parte 1: Máquinas de ensayo de tracción/compresión. Verificación y calibración del sistema de medida de fuerza." - Julio 2006.

7. Lugar de calibración

Las instalaciones de la empresa TÉCNICAS CP S.A.C.
Av. Santa Ana Mz H lote 2 Urb. San Diego, San Martín de Porres - Lima

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21946425

8. Condiciones Ambientales

| | Inicial | Final |
|------------------|---------|---------|
| Temperatura | 25,7 °C | 26,5 °C |
| Humedad Relativa | 64 % HR | 63 % HR |



9. Patrones de referencia

| Trazabilidad | Patrón utilizado | Informe/Certificado de calibración |
|---|---|------------------------------------|
| Celdas patrones calibradas en HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GmbH - Alemania 2020-187747 / 2020-195857 | Celda de carga calibrado a 1500 kN con incertidumbre del orden de 0,6 % | LEDI-PUCP INF-LE-024-21A |

10. Observaciones

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

EDWARD CARON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO.
- Durante la realización de cada secuencia de calibración la temperatura del equipo de medida de fuerza permanece estable dentro de un intervalo de $\pm 2,0$ °C.
- El equipo no indica clase sin embargo cumple con el criterio para máquinas de ensayo uniaxiales de clase de 1,0 según la norma UNE-EN ISO 7500-1.
- (*) La resolución del indicador es 0,01 kN para lecturas menores a 1000 kN y 0,1 kN para lecturas fuera de este rango.

Metrologia & Técnicas S.A.C.

Av. San Diego de Alcalá Mz. F1 lote 24 Urb. San Diego, SMP, LIMA

Telf: (511) 540-0642

Cel.: (511) 971 439 272 / 971 439 282

ventas@metrologiatecnicas.com


metrologia@metrologiatecnicas.com

www.metrologiatecnicas.com

STANLEY CROWN TORNS
JAMES BRADY
675 N. VILL

OF H. GREEN OR ASS
THE FIRST BIRTH DAY
FOR THE VINTAGE PERS

675 N. VILL
JAMES BRADY
STANLEY CROWN TORNS



Punto de Precisión SAC

PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

001441

CONFORME

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 189 - 2021

Página : 1 de 2

Expediente : T 136-2021
Fecha de emisión : 2021-04-15

1. Solicitante : GEOTEC JSB E.I.R.L.

Dirección : JR. ICA NRO. 262 URB. CERCADO DE PUCALLPA -
CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

2. Descripción del Equipo : MÁQUINA DE ENSAYO UNIAXIAL

Marca de Prensa : A&A INSTRUMENTS
Modelo de Prensa : STYE-2000
Serie de Prensa : 200924
Capacidad de Prensa : 2000kN

Marca de indicador : MC
Modelo de Indicador : LM-02
Serie de Indicador : NO INDICA

Bomba Hidraulica : ELÉCTRICA

El Equipo de medición con el modelo y número de serie abajo. Indicados ha sido calibrado probado y verificado usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros.

Los resultados son válidos en el momento y en las condiciones de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

Punto de Precisión S.A.C no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.



3. Lugar y fecha de Calibración
JR APURIMAC 488, CIUDAD DE PUCALLPA - UCAYALI
14 - ABRIL - 2021

4. Método de Calibración
La Calibración se realizó de acuerdo a la norma ASTM E4.

5. Trazabilidad

| INSTRUMENTO | MARCA | CERTIFICADO O INFORME | TRAZABILIDAD |
|----------------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| CELDA DE CARGA | KELI | INF-LE 255 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
| INDICADOR | HIWEIGH | | |

6. Condiciones Ambientales

| | INICIAL | FINAL |
|----------------|---------|-------|
| Temperatura °C | 24,7 | 24,7 |
| Humedad % | 72 | 71 |

7. Resultados de la Medición
Los errores de la prensa se encuentran en la página siguiente.

8. Observaciones

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde con el número de certificado y fecha de calibración de la empresa PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778



Jefe de Laboratorio
Ing. Luis Loayza Capcha
Reg. CIP N° 152631

Av. Los Ángeles 653 - LIMA 42 Telf. 292-5106 698-9620

www.puntodeprecision.com E-mail: info@puntodeprecision.com / puntodeprecision@hotmail.com


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.

1977

Dr. H. Casse Ch. 1977
Inc. H. Casse Ch. 1977

Dr. H. Casse
Inc. H. Casse
Dr. H. Casse
Inc. H. Casse

Dr. H. Casse
Inc. H. Casse



Punto de Precisión SAC

PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C. LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

001440

CONFORME

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 189 - 2021

Página : 2 de 2

TABLA N° 1

| SISTEMA DIGITAL "A" kN | SERIES DE VERIFICACIÓN (kN) | | | | PROMEDIO "B" kN | ERROR Ep % | Rp % |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|-----------------|------------|------|
| | SERIE 1 | SERIE 2 | ERROR (1) % | ERROR (2) % | | | |
| 100 | 100,863 | 100,431 | -0,863 | -0,431 | 100,647 | -0,6 | 0,4 |
| 200 | 200,259 | 200,179 | -0,129 | -0,090 | 200,219 | -0,1 | 0,0 |
| 300 | 301,294 | 300,993 | -0,431 | -0,331 | 301,144 | -0,4 | 0,1 |
| 400 | 399,979 | 399,678 | 0,005 | 0,081 | 399,829 | 0,0 | 0,1 |
| 500 | 500,625 | 500,289 | -0,125 | -0,058 | 500,457 | -0,1 | 0,1 |
| 600 | 601,848 | 601,289 | -0,308 | -0,215 | 601,569 | -0,3 | 0,1 |
| 700 | 702,181 | 702,147 | -0,312 | -0,307 | 702,164 | -0,3 | 0,0 |

ARG. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
RPTBLD CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

NOTAS SOBRE LA CALIBRACIÓN

- 1.- Ep y Rp son el Error Porcentual y la Repetibilidad definidos en la citada Norma:
Ep = ((A-B) / B) * 100 Rp = Error(2) - Error(1)
- 2.- La norma exige que Ep y Rp no excedan el 1,0 %
- 3.- Coeficiente Correlación : R² = 1

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

Ecuación de ajuste : y = 0,9977x + 0,0798

Donde: x : Lectura de la pantalla
y : Fuerza promedio (kN)

GRÁFICO N° 1





GRÁFICO DE ERRORES



FIN DEL DOCUMENTO



Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

Jefe de Laboratorio
Ing. Luis Loayza Capcha
Reg. CIP N° 152631

EDUARDO CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Av. Los Ángeles 653 - LIMA 42 Telf. 292-5106 698-9620

www.puntodeprecision.com E-mail: info@puntodeprecision.com / puntodeprecision@hotmail.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

CLP N.º 1234
RESERVA DE PROJEITO
EMPRESA CONSTRUTORA

Eng. Moisés Alvaro Leiva
C.R. 1234 - 01

Dr. M. Eusebio Chaves
Eng. Moisés Alvaro Leiva

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
MT - LF - 041 - 2021**

Área de Metrología

Laboratorio de Fuerza

Página 3 de 3

11. Resultados de Medición

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

| Indicación del Equipo | | Indicación de Fuerza (Ascenso) Patrón de Referencia | | | |
|-----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------|
| % | F_i (kN) | F_1 (kN) | F_2 (kN) | F_3 (kN) | $F_{Promedio}$ (kN) |
| 10 | 100,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,2 |
| 20 | 200,0 | 200,3 | 200,9 | 200,5 | 200,5 |
| 30 | 300,0 | 301,2 | 301,5 | 301,7 | 301,5 |
| 40 | 400,0 | 401,1 | 401,0 | 401,3 | 401,1 |
| 50 | 500,0 | 501,1 | 502,2 | 501,9 | 501,7 |
| 60 | 600,0 | 601,5 | 601,0 | 601,4 | 601,3 |
| 70 | 700,0 | 701,7 | 700,9 | 702,7 | 701,8 |
| 80 | 800,0 | 801,7 | 801,4 | 802,0 | 801,7 |
| 90 | 900,0 | 902,1 | 901,6 | 902,1 | 902,0 |
| 100 | 1000,0 | 1002,5 | 1001,8 | 1002,2 | 1002,2 |
| Retorno a Cero | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |



| Indicación del Equipo F (kN) | Errores Encontrados en el Sistema de Medición | | | | Incertidumbre U (k=2) (%) |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | Exactitud q (%) | Repetibilidad b (%) | Reversibilidad v (%) | Resol. Relativa a (%) | |
| 100,0 | 0,84 | 0,20 | --- | 0,01 | 0,42 |
| 200,0 | -0,27 | 0,29 | --- | 0,01 | 0,42 |
| 300,0 | -0,49 | 0,16 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 400,0 | -0,29 | 0,10 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 500,0 | -0,34 | 0,22 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 600,0 | -0,21 | 0,10 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 700,0 | -0,25 | 0,25 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 800,0 | -0,21 | 0,07 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 900,0 | -0,22 | 0,05 | --- | 0,00 | 0,42 |
| 1000,0 | -0,22 | 0,07 | --- | 0,00 | 0,42 |

MÁXIMO ERROR RELATIVO DE CERO (f_0) 0,00 %

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA KUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546429

12. Incertidumbre

La incertidumbre expandida de medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k=2, el cual corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores de influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo.

Ing. Moisés Alfaro Letra
CP N° 59666 y N° 5996

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 01778

10/10/10

FORWARD CROWN TOWERS
LIVE IN PROJECTS
CIVIL

FOR PROJECTS WITH
CIVIL

001438

CONFORME


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



ANEXO II

PANEL FOTOGRAFICO CANTERAS

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546425


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61779

001437

CONFORME



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN




CANTERA SAN JACINTO

PIEDRA CHANCADA: USOS AFIRMADO Y CONCRETO

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONFORME



David Hecctor Torres Punte
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



FOTO N°1: Vista panoramica de la canteras San Jacinto, el cual es una cuenca seca, en donde se almaceno el hormigon, arenas, y material de afirmado.



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
Maria Luisa Carballo Muñoz
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21948429

FOTO N°2: Vista panoramica chancadora de la canteras San Jacinto (Corrales -propiedad Sr. Aldo Aleman), el actualmente abastece en la obra de la oficinas SUNAT-Tumbes. .

Edward Celton Torres
EDWARD CELTON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

Meliss Alfaro Leiva
Ing. Meliss Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CM

1. 10/10/10

10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10
10/10/10
10/10/10

CONFORME



[Signature]
DR. TORRES PUNTE
P. 5776
SUPERVISIÓN

FOTO N°3: Vista panorámica del material seleccionado de la canteras San Jacinto (Corrales - propiedad Sr. Aldo Aleman), el actualmente abastece en la obra de la oficinas SUNAT-Tumbes.



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

FOTO N°4: Vista panorámica del material seleccionado de la canteras San Jacinto, el actualmente abastece en la obra de la oficinas SUNAT-Tumbes.

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.P. N°

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CP N° 69666 CN° 6996

DR. M. GORAN CH. 1992
The Medical Affairs Dept


DR. M. GORAN CH. 1992
The Medical Affairs Dept

CONFORME


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

CANTERA VIA TRES CRUCES
HORMIGÓN: USOS AFIRMADO Y CONCRETO




EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

CONFORME



David
D. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN



FOTO N°5: Vista panoramica de la canteras via tres cruces, el cual es una cuenca seca, en donde se almaceno el hormigon, arenas, y material de afirmado.



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21948429

FOTO N°6: Vista panoramica del material seleccionado de la canteras via tres cruces, el actualmente abastece en la obra de la region Tumbes. .

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

100

100

100

100

100

100

CONFORME



FOTO N°7: Vista panorámica del material seleccionado de la canteras via tres cruces, el actualmente abastece en la obra de la regionTumbes. .

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
D.N.I N° 21546425

[Signature]
EDUARDO CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
C.I.P N° 69666 CN° 6996

10418

10418

Ing. Moisés Alvaro Leiva
Dr. M. eases on. eads
Ing. Moisés Alvaro Leiva
Dr. M. eases on. eads

FORWARD CARBON TOXES
INBDS PROYECTO
CAY N. 6113

FORWARD CARBON TOXES
INBDS PROYECTO
CAY N. 6113

CONFORME

INFORME DE ENSAYO
IE-030721-01-03

1. DATOS DEL CLIENTE

1.1 Cliente :
1.2 RUC/DNI :
1.3 Dirección :


ARQ DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

2. FECHAS

2.1 Inicio :
2.2 Fin :
2.3 Emisión de informe :

3. CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO

3.1 Temperatura : 19.8 °C
3.2 Humedad Relativa : 55 %



4. ENSAYO SOLICITADO - METODOLOGÍA UTILIZADA

4.1 Ensayo solicitado y método de ensayo : Determinación de pH / NTP 339.073 CONCRETO. Método de ensayo para determinar el pH de las aguas usadas para elaborar morteros y hormigones.
Determinación de Cloruros / NTP 339.076 CONCRETO. Método de ensayo normalizado para determinar el contenido del ion cloruro en las aguas usadas en la elaboración de concretos y morteros de cemento Portland.
Determinación de Sulfatos / NTP 339.074 CONCRETO. Método de ensayo normalizado para determinar el contenido del ion cloruro en las aguas usadas en la elaboración de concretos y morteros de cemento Portland.
Determinación de Sólidos Totales / ASTM C1603 Método de prueba estándar para la medición de sólidos en agua.
Determinación de Álcalis como (Na₂O+ 0.658 K₂O)/ ASTM C114 Métodos de prueba estándar para el análisis químico del cemento hidráulico.

4.2 Proyecto :

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


5. DATOS DE LA MUESTRA ANALIZADA

Tabla N°1: DATOS DE LA MUESTRA ANALIZADA

| Código SLAB | Código de Cliente | Denominación | Fecha de Muestreo | Cantidad, Litros |
|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| S-1828 | M01 | Agua con fines de Construcción | | |


C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

- Los Resultados pertenecen a las muestras entregadas al laboratorio
- Queda prohibida la copia parcial de este informe sin el consentimiento por escrito de SISTEMA DE SERVICIOS Y ANÁLISIS QUÍMICOS SAC.


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


DIEGO ROMANO VERGARAY D'ARRIGO
QUÍMICO
CQP. 1337


Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

Claremont, CA 91711
916.781.1111
www.claremont.edu

CLAREMONT COLLEGE
100 COLLEGE AVENUE
CLAREMONT, CA 91711
916.781.1111
www.claremont.edu

6. RESULTADOS

6.1. Resultados Obtenidos

Tabla N°2: RESULTADOS FISICOQUÍMICOS

| PARÁMETRO | MÉTODO | UNIDAD | RESULTADO S-1828 |
|--|-------------|---------|------------------|
| pH | NTP 339.073 | Unid pH | 6.62 |
| Contenido de Cloruros, Cl ⁻ | NTP 339.076 | ppm | 20.99 |
| Contenido de Sulfatos, SO ₄ ²⁻ | NTP 339.074 | ppm | 213.73 |
| Sólidos Totales, ST | ASTM C1603 | ppm | 405 |
| Álcalis como (Na ₂ O+ 0.658 K ₂ O) | ASTM C114 | ppm | 44.43 |

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

7. COMENTARIOS

Los resultados obtenidos evidencian que la muestra de agua analizada cumple con los requisitos de la NTP 339.088 "HORMIGÓN (CONCRETO). Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos" con alcance a los parámetros estudiados en el presente documento.

- Los Resultados pertenecen a las muestras entregadas al laboratorio
- Queda prohibida la copia parcial de este informe sin el consentimiento por escrito de SISTEMA DE SERVICIOS Y ANÁLISIS QUÍMICOS SAC.



FIN DEL DOCUMENTO

Laboratorio de ensayo e investigación

[Signature]
DIEGO ROMANO VERGARAY D'ARRIGO
QUÍMICO
CQP. 1337

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21548425

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 51778

[Signature]
Ing. Moisés Alfaro Leiva
CIP N° 69666 CN° 6996

DR. M. JESUS CA. 1933
ING. MORALES ALFONSO LEIVA

CLP. M. JESUS
TUR DE PROYECTO
REYNALDO CERON TORRES